

カーボンシート 片面コーティング



注文コード: 10786675

カーボンシート片面コーティング取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は溶接、溶断の火花受けに最適なシートです。一層の安全作業のため、ご使用にあたりましては下記の事項にご注意願います。

性能

この生地は、JIS A-1323（工事用シートの溶接および溶接火花による難燃焼性試験）のA種に合格しています。ご使用の際にはこの試験方法を参考にしてください。（JIS A-1323種試験条件）

合格基準	下記の条件で発生する溶断火花により、発炎および、防火上有害な火花の貫通孔が無いこと		
試験条件	鋼板の厚さ 9.0mm	切断速度 50cm/分	酸素圧力 2.5kg/cm ²

安全上のご注意

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

*この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐための注意事項です。

警告!	■溶接作業にあたっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。 ■下記の注意事項を守らないと、生地穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発などの大事故につながるおそれがあります。 ※このシート自体は決して燃え上がることはありませんがノロ・火花により、強度劣化を起し、穴があきます。 ※付着したノロは絶対にはがさないでください。無理にはがすと繊維の間に冷えたノロと共に繊維が破れ穴があきます。 ※油類、溶剤（ガンリン、シンナーなど揮発性の高いもの）の上では絶対に使用しないでください。（素材は繊維です、吸収したり透過します） ※物品の保護として使用する場合は空間をとり、直接ノロ、火花、炎を当てないでください。（シートは燃えませんが熱は伝わりますので着火する場合があります） ※擦れに弱いので、突起物などにシートを引っかけたり、床などの上を引きずらないでください。（穴があくことがあります） ※強酸・強アルカリ性の薬品では劣化することがあります。薬品の付着にはご注意ください。 ※繰り返しの使用の際には折り目から破れることがあります。 ■使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しないでください。 ■この生地は、建築工事用（メッシュ）シートとしては使用しないでください。
-----	--

危険!	近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず、溶接作業や、火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。
-----	--

この製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しください。この取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。



4562284514247