

サーモジンB200シルバー

01-4S

サーモジンB200シルバーは、アルキッド変性シリコーン樹脂を主成分に、アルミ顔料を配合した上塗です。常温から200℃まで耐え長期間の耐熱性と耐候性を持続します。

- 系 統 変性シリコーン樹脂系耐熱上塗塗料
- 適用温度 ～200℃
- 特 徴 1) 乾燥が速く作業性が良好です。
2) 熱安定性にすぐれ変色等の塗膜劣化が少ない。

塗料性状

項 目		内 容
1	荷 姿	4kg・16kg
2	混合比	—
3	色 相	銀色
4	塗料比重	1.00
5	溶剤比重	0.87
6	加熱残分	38%
7	引火点	28.5℃
8	発火点	530℃
9	劇物表示	—
10	労安法上の 表示有害物	キシレン 40～50%
11	使用有機溶剤種別	第2種
12	消防法による 危険物区分	第2石油類

注) 上記の数値は標準値です。

塗装要領

- 1) 調合と熟成
開缶後、塗料を十分に攪拌して下さい。
希釈する場合、下記のシンナーを使用
して下さい。
- 2) 使用シンナー
サーモジンBシンナー
- 3) 希釈率（重量比）
刷 毛 0%
エアレス 0～5%
- 4) 標準塗装回数
2回塗り

塗布量と膜厚

	平均膜厚		標準塗布量 ^{注)}
	Dry (μm)	Wet (μm)	g / m ² / 回
エアレススプレー	12	40	160
刷 毛 塗 り	12	40	120

注) 標準塗布量は個々の条件によって異なります。

乾燥時間・塗装間隔・使用時限

		5℃	20℃	30℃
乾 燥 時 間	指 触	3時間	1時間	1時間
	半硬化	5時間	3時間	3時間
標準塗装間隔 ^{注)}	最 短	5時間	3時間	3時間
	最 長	7日	7日	7日
使 用 時 限		—	—	—

注) 同じ塗料または同系統の塗料を塗り重ねる場合です。

適用下塗塗料

サーモジンB200・L200・TZ200の各下塗

耐熱温度

短時間250℃耐用品 長時間200℃耐用品

使用上の注意事項

1. 温度80%以上、気温5℃以下の場合は塗装を避けて下さい。
2. 一度に厚塗りをするとクラックやハクリの原因となります。
3. 塗装後の昇温は除々に行なって下さい、急激な昇温は、ハクリやフクレの原因となります。
4. その他、塗料の取扱いについての注意事項はMSDS（製品安全データシート）を参照して下さい。