

## 製品説明書

品名 めっきガード

### 1. 塗料性状

塗料種類	水性1液耐薬品性塗料、溶融亜鉛めっき用不めっき剤
色相	グレー
容量	4Kg、16Kg
塗料密度 (23℃)	1.15±0.1 (g/ml)
加熱残分	54.0±3.0 (%)

### 2. 塗装基準

下地処理	被塗面に付着している油脂類及び阻害物を除去		
塗装方法	刷毛塗り、ローラー、エアレス		
塗装環境条件	温度	湿度	
	5℃～40℃	85%以下	
標準膜厚	Dry 50μm (指触乾燥後に2回塗り必須)		
塗布量	122.1 g/m <sup>2</sup>	理論値	
	143.6 g/m <sup>2</sup>	ロス率15%含む (4Kg缶で約27m <sup>2</sup> 、16Kg缶で約111m <sup>2</sup> 施工できます)	

※使用前に、均一な塗料状態になるまで攪拌してからご使用ください。

### 3. 乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	1時間50分	1時間	30分	15分

※指触乾燥とは、指で軽く触って塗料に指紋がつかない状態を示します。

※指触乾燥の膜厚は25μm時の測定データです。

### 4. 関連法令

危険物表示	非危険物
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

### 5. 使用上の注意事項

- ・本品は水性塗料のため、塗布面に油分があると塗布できません。必ず脱脂をしてからご使用ください。
  - ・十分な不めっき効果を発揮するためにはDry膜厚50μm以上が必要です。2回塗り以上を推奨します。
  - ・特化則有機則に非該当な脱脂用のシンナー「リフレッシュシンナー」をご用意しております。
- ※リフレッシュシンナーで十分脱脂できない場合は、脱脂力が強い「セーフティソルベント」をお使い下さい。

2022.12