

セメント系カチオン性SBR樹脂モルタル
カチオンタイト T

カチオンタイトTは、接着性・仮防水性に優れたローラー塗り用(ウーローラー中毛・マスチックローラー等)に配合されたセメント系カチオン性SBR樹脂モルタルの下地調整塗材です。

特 長

- 建築から土木にいたるまで、広範囲な種類の下地に対して高い接着力を示します。
- 耐摩耗性、仮防水性に優れています。
- ち密な構造と特殊樹脂の効果で短期的な仮防水機能を発揮します。[※]
- コンクリートの中性化抑制に優れています。
- セット化されているため調合ミスが無く特性が安定しており、作業性も抜群です。

[※] ひび割れがある場合はあらかじめ、漏水防止目的でシーリング処理を行ってください。

**用 途**

部 位	分 類	適 用 下 地
壁	塗り仕上材	吹付タイルの上塗材(アクリル、アクリルウレタン)、リシン(無機系は下地強化が必要)
	躯体等	PC コンクリート、コンクリート、モルタル、ALC
	ボード類	スレート板、押出し成型セメント板、合板
床	貼り仕上材	大理石、テラゾー
	塗り仕上材	エポキシ樹脂系塗床材、ウレタン樹脂系塗床材(薄膜タイプ)、セメントコテ磨床
	躯体等	コンクリート、モルタル
	その他	鉄部(油性錆止塗料除去)
屋上	防水保護層	保護モルタル、シンダーコンクリート

適さない下地 ▶ FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂・シリコン樹脂系仕上剤、撥水剤・ワックス塗布面、MMA、塩ビ系製品、軟質面等

注意事項

1. 次工程に溶剤系材料を塗布する場合は、カチオンタイト TS、または速硬カチオンローラーをご使用ください。
2. 陶・磁器タイル、モルタル等の重量物にて仕上げる場合には、カチオンタイト F・FS でコテ塗してください。
3. ローラーで均一に塗り付けます。塗り付けは下地が透けない程度に2回塗りします。
4. 塗り重ねは表面が乾燥してから行ってください。
5. 混練した材料は、1時間(冬期は2時間)以内使用してください。
6. 塗り厚は1mmとしてください。

次工程への標準養生時間

1. コンクリート下地の場合、気温23℃で約12時間以上を目安としてください。

容量・形態

	内容量(kg)	練上り量(ℓ)	形 態
5kg セット	主 材 3.1	3.1	PP缶
	硬化液 1.9		
16kg セット	主 材 10.0	10.0	PP缶
	硬化液 6.0		
40kg セット	主 材 25.0	25.0	袋 缶
	硬化液 15.0		

施工概算

標準塗り厚(mm)	1.0
kg/㎡使用量	1.6
5kgセット 施工面積(㎡)	3.1
16kgセット 施工面積(㎡)	10.0
40kgセット 施工面積(㎡)	25.0