



envy Kandy Color取扱説明書

envy Kandy Colorをお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになり、これまでに無かった透明度が高く耐光性の良い顔料独特のKANDY COLORをお楽しみください。

使用上のご注意

使用中、使用後、お体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化する可能性があるため、できるだけ専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

ペイントマニュアル

KANDYカラーは輸入品を含め、染料が多くを占め一般的に色飛びが激しい塗料と言われておりますが、envy Kandy Colorは顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えるKANDY COLORとして開発いたしました。一般的に顔料は粒子感が大きいため、隠ぺいが良い塗料とされておりますが、弊社が開発しましたenvy Kandy Colorは顔料を染料の粒子感(NANO粒子)に砕く、と言う技術により現実したKANDY COLORです。envy Kandy Color全22色とenvy Kandy ベースカラー全12色とで264色のカラーが楽しめます。

1. 下地処理は、現在お使いの物でOKです。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は600番～800番で仕上げてください。
2. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントして下さい。通常粗目のシルバーをペイントし発色を重視しますが、同系色のベースカラーをペイントする事により耐光性がさらに良くなり、塗りムラやその他のリスクを回避します。
ベースカラーにはenvy Kandy Basecolorを推奨いたします。
3. envy Kandy Colorは濃縮タイプです。envy Kandy ミキシングクリアーで薄めてご使用下さい。
普段ご使用のクリアー(1液、2液どちらでも良い)に薄めてご使用する事も出来ます。但し相性の良くないクリアーもある為、必ず事前にテストしてご使用下さい。
※ envy Kandy Colorを重ねていく際には必ず5～10分のインターバルを取って下さい。
※ envy Kandy Colorは顔料を使用している為、回数を重ね過ぎたり希釈するクリアーの相性により混ざりが悪くくすみが生じる場合があります。
(クリアーへの希釈率を上げ過ぎて薄く回数を重ねると、くすみが出やすくなりますのでご注意下さい。)
4. envy Kandy Colorペイント後はトップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

envy Kandy ミキシングクリアー1000gに対しての希釈率

envy Kandy Color	envy Kandy ミキシングクリアー	envy Kandy Colorシリーズ専用シンナー
50～150g	1000g	80～120%

(但し、EK20ジェットブラック及びEK21レッドブラックはミキシングクリアーに対して10g～50g)

各カラーサンプルはコチラから。



株式会社シグナル SHOW UP事業部
〒562-0024 大阪府箕面市栗生新家2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp