Products for Professionals

HCR-1

Headlight Coating Recovery

ヘッドライトコーティングキット

短時間で、確かな仕上がり。

ヘッドライトの黄ばみ汚れを洗浄研磨。
コーティングで透明度を再生。

当社開発の特殊洗浄研磨剤・コーティング剤により、神経質な施工技術は不要。
どなたでも簡単に大幅なスピード施工が可能となります。
また、紫外線吸収剤の配合により、
紫外線から被膜を保護し、優れた耐候性と耐久性を発揮します。

サンエスエンジニアリング株式会社

HCR-1

Headlight Coating Recovery

ヘッドライトの黄ばみ汚れ除去は、夜間の安全な走行に欠かせない、大切なメンテナンスです。

ヘッドライトの黄ばみ汚れメンテナンスは、美観の回復だけではありません。
黄ばみ汚れはヘッドライト光量を徐々に低下させるため、オーナーは気づきにくく、
いつのまにか夜間走行に悪影響を及ぼしています。
ヘッドライトの黄ばみ汚れ除去は安全な走行に欠かせない、大切なメンテナンスです。

※近年、ヘッドライトの黄ばみ汚れによる光量不足が頻発しているため、
車検の光量検査も厳しいものになっています。高額なライトユニット交換を
勧められる前に、ご自身でメンテナンスを行ってください。

簡単・時短施工だから誰でも出来る!
従来のような専門技術も時間も必要ありません。

使用方法

《汚れ落とし研磨》❶あらかじめ施工面の砂・埃を水で洗い流してください。❷付属の研磨パッドを水で濡らし、研磨剤を適量取り一定の力をかけながら、縦横直線的に擦って汚れを落としてください。❸ある程度透明感が出るまで繰り返し研磨してください。❹研磨が完了したら、成分が残らないように水で洗い流してください。❺クロスなどで水分を拭き取り乾燥させてください。

《コーティング》❻コーティング用のスポンジに本液を少量取り、薄く塗布します。※薄塗りで十分な効果となめらかな透明感が得られます。厚塗りはムラの原因となるので避けてください。❼万が一ムラ、タレが発生した場合は付属のクロスで仕上げ拭きを行ってください。❽施工後は雨などの水分や埃が付着しない場所で乾燥させてください。(完全に硬化するまで12時間)

名　称	ヘッドライトコーティングリカバリー	用　途	自動車ヘッドライトレンズ、クリア樹脂パーツの汚れ落とし、キズ除去・保護コーティング
内容量	《研磨剤》：200ml　《コーティング剤》：30ml		普通車約10～12台分
付属品	研磨パッド：1個　コーティングスポンジ：1個　仕上げ用クロス：3枚		

製造元

サンエスエンジニアリング株式会社
〒950-2034 新潟県新潟市西区新田725番地 TEL.025-261-0459
https://www.sanes.jp

お問い合わせ