

# 染めGORO

そろそろ

COLOR  
SPRAY

メタリック・パール・プリズムカラー  
に使用できる専用の共通補助剤です。





## 専用クリーナーで脱脂



### 塗装面の油分や汚れを落とす！

塗装面の油分や汚れをしっかりと落とさないで塗料の付着が悪くなったり、塗装後に塗膜の割れや剥がれの原因になってしまいます。【染め GORO 専用クリーナー】を使ってしっかりと脱脂を行いましょう。塗装面に吹いてウェス等で拭き取り、乾いたら完了です。

## 専用プライマーで下塗り



### 上塗りとの密着力を上げる！

プラスチック等、上塗りがつきにくい素材には【染め GORO 専用プライマー】を使いましょう。※詳しくは下記の適応表をご確認ください。脱脂が完了した素材に薄く 2~3 回塗装してください。  
塗り重ねる場合は指触乾燥時間を置いてから塗り重ねましょう。

#### 染め GORO プライマー乾燥時間

|         |           |
|---------|-----------|
| 指触乾燥    | 10 分      |
| 上塗り可能時間 | 15 分~30 分 |

※プライマー塗布後は上塗り可能時間から 72 時間以内に作業を行ってください。

#### 専用プライマー対応素材一覧

|         |              |     |       |
|---------|--------------|-----|-------|
| プラスチック系 | アクリル         | 金属系 | アルミ   |
|         | ポリプロピレン (PP) |     | ステンレス |
|         | エンピ板         |     | 銅板    |
|         | 合成樹脂         |     | トタン   |
|         |              |     | メッキ   |



# 専用クリヤーで仕上げ



## ツヤと耐候性がアップ!

メタリックカラー、パールカラー、プリズムカラーが塗装したら【メタリック・パール・プリズムカラー専用クリヤー】で仕上げをしましょう。塗装後、専用クリヤーを使用しない場合、塗料に含まれる顔料が手につきます。必ず専用クリヤーでの仕上げを行ってください。

カラー塗装が終わり 10 分ほど乾燥→専用クリヤーを 2～3 回塗り重ねます。

塗り重ねる際は 5 分ほど置いてからにしてください。

## 注意事項

### ●使用上の注意

- ・気温が低い時（5℃以下）は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
- ・高温多湿時に使用すると、白化現象（塗膜表面が白く濁ったような状態）が起きやすいためご使用をお避けください。
- ・なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
- ・塗装、乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
- ・塗装後、強く擦ったりすると塗膜が落ちる場合があります。
- ・塗装後、専用クリヤーを使用しない場合、塗料に含まれる顔料が手につきます。必ず専用クリヤーでの仕上げを行ってください。
- ・養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

### ●保管及び廃棄方法

- ・日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。
- ・水回りや湿度の高いところに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。
- ・換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- ・施錠して保管すること。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管すること。
- ・使い切ってから廃棄すること。
- ・内容物 / 容器を各都道府県 / 市町村の規則に従って、専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。