上塗り塗料の密着性・耐久性を高める

水性シーラー

下塗り用アクリル塗料

塗り方

- はがれかかった古い塗膜やサビは、金ブラシ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用してサビ取り除き ます。
- 表面の汚れ（ヤニ・汚れ・粉塵）、カビはカビとり剤で、油分・ワックス・ペイントクリ ヤ剤で完全に除去してください。
- 塗料がついては困るところは、あらかじめ養蜂紙やマスキングテープなどでおおって おきます。
- 塗料は、ゴミ・ほこりを取るため、水でぬらしたウエスなどで拭き取ってください。
- 下地処理は上記の通りにキッチリ行ないます。
- コーナーや塗りにくいところは、刷毛でていねいにバケツ塗りします。広い面積の部分は、ローラーバケ・コテバケ・オートローラーなどを使うと、速く、美に塗ることができます。
- 多量はよすぎずに不必要塗ります。
- 吸い込みが大きい場合は、くり返し塗り重ねて下さい。
- 残った塗料は、捨てたりせず保管します。
- マスキングテープは、塗料が乾いてはがれなったらはがします。

商品名	水性シーラー
品名	合成樹脂塗料（水系）
成分	合成樹脂（アクリル）、顔料、水

特長

- 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
- 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果を発揮します。
- 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりも美しいです。
- 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので環境いがとても良好です。

用途

- 屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。（ただし、コンクリート床用塗料の下塗りには適しません。）

※絶えずまたはかかった水につかるところやよいつも湿っているところ、ガレージや倉庫の床面、かわら・スレート屋根には塗しません。

※されたり場合、ボロボロと砂のように剥れたり、シート状にくずれるような下地には十分な効果が期のれませんので、このような場合はアサヒペン接着シーラーを使用して下さい。

うすめ方

- うすめ率にそのまま使用して下さい。

塗装上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。
3. 塗装中、乾燥中にも換気をよくし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気して下さい。
4. 塗料がタレても支障がない場所で作業して下さい。
5. 塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気のよい日に行なって下さい。
6. 塗ったさきおよび塗った素材が低くまでの間も、5℃以下にならないような時期に塗って下さい。
7. 塗り重ねるときや上塗りするときは、間隔2時間以上、冬期は6時間以上（厚い場合の大きい場合は8日以上）乾かしてから塗って下さい。
8. 塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
9. 表示の色・ツヤは乾燥後の色・ツヤと多少異なることがあります。
10. 新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後28周間以上経ってからアサヒペン接着シーラーを塗って下さい。
11. 容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
12. やむをえず塗料を捨てるときは、水性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

保管上の注意

1. 幼児の手が届かないところに保管し、子供が誤飲、誤食したりやけがをしないように注意して下さい。
2. 残った塗料は、フタをし、直射日光やーさ以上の場所、冷暗かさひやすいところを選び保管して下さい。

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 飲って飲みこんだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んだ気分が悪くなった場合には、安気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、傷ケ又は外観に異ちの表れあるときは、医師の診察を受けて下さい。

日本製 DD—1108

プロピクター：プラスチック（PP）
取手・キャップ：スチール

株式会社 アサヒペン
大阪市鶴見区諸貫4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 東京 03-3846-9645／大阪 06-6934-0300

警告
●臨酸の障害

アサヒペン

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める

水性シーラー

水性塗料用下塗り剤

屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・スレートなどの下塗りに（ガレージや倉庫の床面、かわら・スレート屋根を除く）

14L

ライトレモン

水性シーラー 14L

無鉛塗料

登録番号	A02124
品質	F☆☆☆☆
有効期限	2009年10月1日

標準塗り面積（1回塗り）

70～140㎡

タタミ 42～84枚分

乾燥時間

夏期/30分～1時間
冬期/ 2～3時間

塗り重ね時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上
（吸い込みの大きい場合は1日以上）

水 でうすめてください

うすめずにぬってください

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

アサヒペン

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める

水性シーラー

水性塗料用下塗り剤

屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・スレートなどの下塗りに（ガレージや倉庫の床面、かわら・スレート屋根を除く）

14L

ライトレモン

水性シーラー 14L

無鉛塗料

登録番号	A02124
品質	F☆☆☆☆
有効期限	2009年10月1日

標準塗り面積（1回塗り）

70～140㎡

タタミ 42～84枚分

乾燥時間

夏期/30分～1時間
冬期/ 2～3時間

塗り重ね時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上
（吸い込みの大きい場合は1日以上）

水 でうすめてください

うすめずにぬってください

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

アサヒペン

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める

水性シーラー

水性塗料用下塗り剤

屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・スレートなどの下塗りに（ガレージや倉庫の床面、かわら・スレート屋根を除く）

14L

ライトレモン

水性シーラー 14L

無鉛塗料

登録番号	A02124
品質	F☆☆☆☆
有効期限	2009年10月1日

標準塗り面積（1回塗り）

70～140㎡

タタミ 42～84枚分

乾燥時間

夏期/30分～1時間
冬期/ 2～3時間

塗り重ね時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上
（吸い込みの大きい場合は1日以上）

水 でうすめてください

うすめずにぬってください

注意書きをよく読んでから使用して下さい。