

正面

側面

裏面

アサヒペン

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める

水性シーラー

水性塗料用下塗り剤

屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・スレートなどの下塗りに（ガレージや倉庫の床面、かわら・スレート屋根を除く）

ライトレモン

4L

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

標準塗り面積 (1回塗り)	乾燥時間	塗り重ね時間の目安
20~40m ² タタミ12~24枚分	夏期/30分~1時間 冬期/ 2~3時間	夏期/2時間以上 冬期/6時間以上 (吸い込みの大きい場合は1日以上)

塗装用具などは
水
で洗って下さい

うすめずに塗って下さい

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

(社)日本塗料工業会登録
登録番号 A02124
品質管理 F☆☆☆☆
販売元 http://www.asahipen.jp
建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない級分で、居室等に無制限に塗布できます。

アサヒペン

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める

水性シーラー

水性塗料用下塗り剤

屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・スレートなどの下塗りに（ガレージや倉庫の床面、かわら・スレート屋根を除く）

ライトレモン

4L

水性シーラー 下塗り用アクリル塗料

商品名 水性シーラー

品名 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、水

色名 ライトレモン

用途 屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。(ただし、コンクリート床用塗料の下塗りには適しません)
絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、ガレージや倉庫の床面、かわら・スレート屋根には適しません。

塗装方法

- ① 塗る面のゴミ、油分、カビ、サビ、はがれかかった古い塗膜を取り除きます。
- ② 塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおっておきます。
- ③ 塗料は、キャップをあける前に、容器を逆さにして、十分振り動かし均一にします。
- 塗料をローラートレイやペイントペールに移します。
- ④ コーナーや塗りにくいところは、先にすじかいバケで塗ります。広いところは、ローラーバケを使うと速く、楽に塗ることができます。
- ⑤ マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらかします。

用具の手入れ方法

● 塗料が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
- ② 残った塗料は、固くキャップをして、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存して下さい。

取扱上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱いして下さい。
3. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、その後も塗料の臭いなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
4. 塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
5. 天気がよく、湿度の低い日に塗って下さい。
6. 塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。
7. うすめずそのまま塗って下さい。
8. つるつるした面は、サンドペーパーやワイヤーブラシで表面を荒してから塗って下さい。
9. 本品は鉄部には適しません。鉄部を塗装する場合の下塗りには、水性サビドメ塗料を使用して下さい。
10. さわった場合手に粉がついたり、ボロボロと砂がとれるような下地には適しません。この場合は**アサヒペン油性シーラー**を使用して下さい。
11. 吸い込みが大きい場合は、乾いてから繰り返し塗り重ねるとよりよい効果が得られます。
12. 表示の色・ツヤは乾燥後の色・ツヤと多少異なることがあります。
13. 新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後3週間以上経ってから**アサヒペン油性シーラー**を塗ってください。
14. 本品は下塗り用です。必ず上塗りをして下さい。
15. 塗り重ねるときや上塗りするときは、夏期2時間以上、冬期は6時間以上(吸い込みの大きい場合は1日以上)乾かしてから塗って下さい。
16. 塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。特に塗り面積は、表面状態や吸い込みの違いにより大きく変わります。
17. 容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
18. やむをえず塗料を捨てるときは、水性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

4 970925 458032

日本製
00-1106

株式会社 **アサヒペン**
大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室
☎ 06-6934-0300

容器
キャップ

警告
● 騒音の障害