

水性

ASAHI PEN

Water-Based
Silicone Acrylic Paint
for The Zincked Roof.

酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い

シリコン
アクリルタン用

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

速乾タイプ

超耐久
シリコン架橋システム

3L

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

塗りやすいときは
水
(5%以内)
でうすめて下さい

汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち
サビに強く、しっかり密着

標準塗り面積
(1回塗り)
24~33㎡
(タタミ14~20枚分)

乾燥時間
夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安
夏期/2時間以上
冬期/6時間以上

ASAHI PEN CORP.

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

●この容器は、水を加えてかき混ぜられるよう、多少大きめに作られており、中身の塗料は正確な量目にはなりません。
●表示してある色・ツヤおよび容器の中の塗料の色は、乾いてから塗料の色と、多少異なることがあります。

ASAHI PEN

水性

酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い!

シリコン
アクリルタン用

Water-Based
Silicone Acrylic Paint
for The Zincked Roof.

商品名 水性シリコンアクリルタン用
成分 合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、水、紫外線劣化防止剤(HALS)
特長

- 1回塗りで仕上がるので、大変便利です。
- トタン板、カラートタンへの密着が強く、防錆効果に優れています。
- シリコン架橋により強靱な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。
- 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。

用 途

- 屋根・とい・ひさし・下見板・ヘイなどのトタン板・カラートタン。
- シャッター・門扉・フェンスなどの鉄部や木部。

うすめ方

塗料の粘度が高く塗りにくいときには、水で少し(5%以内)うすめて下さい。夏期、塗布面が高温と乾燥が速すぎて塗りにくい場合は、更に少しうすつうすめて調整します。

塗り方		
①下地調整	②マスキング	③よくかき混ぜる
●はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキワイヤーブラシやサンペーパーなどを使用して十分に取り除きます。 ●さすまや小などを用いて、あらかじめコーキング材・シーリング材などを補修しておきます。 ●塗る面の汚れ(ホコリ・油・水分)などを取り、油分はペイント用の布で拭き取り、よく乾燥させます。	●塗料がついて困る箇所は、あらかじめマスキングテープなどでおおっておきます。	●フタに手をそえて、マイナドライヤーなどでよく混ぜ、棒などで塗料を底から充分かき混ぜて均一にします。(フタを開ける前に、容器を逆さにして充分振り混ぜれば、よく混ぜられます)
④下塗り	⑤塗 装	⑥あとしまつ
●サビを落としたり、ホコリなどを取り除いたところを先にすじいじ(1度)で塗ります。軒先に剥がれやすいところ、雨どいなどには、あらかじめコーキング材・シーリング材などを補修しておきます。 ●塗る面の汚れ(ホコリ・油・水分)などを取り、油分はペイント用の布で拭き取り、よく乾燥させます。	●塗り目・目隠しなど塗りにくいところを先にすじいじ(1度)で塗ります。軒先に剥がれやすいところ、雨どいなどには、あらかじめコーキング材・シーリング材などを補修しておきます。 ●塗る面の汚れ(ホコリ・油・水分)などを取り、油分はペイント用の布で拭き取り、よく乾燥させます。	●塗装が終わったら、ハケや用具は乾かさないように水で洗って乾かします。 ●残った塗料は、固くキャップをして保管します。

取扱上の注意

①表示の用途以外に使用しないで下さい。②体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱して下さい。④塗料が付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。⑤塗料が乾くまで支障がない服装で作業して下さい。⑥雨の降りそうな日、湿度の高い日、風の強い日は避け、天気の良い日に塗装して下さい。⑦夕方から朝にかけては気温が低くなり、結露する場合がありますので、15時頃までを目安に塗装して下さい。塗膜が乾燥途中に結露するとツヤツヤ、白化、ハビを生じることがありますので、塗り終わりが遅くならないように注意して下さい。⑧塗装する時及び塗った塗料が乾くまでの間、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。⑨屋根を塗る場合は降る所が最後になるように順序を考えて塗って下さい。また、転落事故のないよう注意して作業して下さい。塗料が乾燥するまでは、たいいんすべりすいので、塗膜の上を歩かないように注意してください。⑩あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・密着性などを確かめてから塗って下さい。コーキング材・シーリング材の中にはハジキが生じたり、密着しないものがあります。⑪塗装を10分以上中断するときには、ハケやローラーをラップ、アルミホイルなどでつつんで、表面が乾燥しないよう注意して下さい。⑫缶の中の塗料の色と塗っている塗料の色とは異なるように見える色もありますが、乾くと見本の色になります。⑬塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑭容器は塗料を使い切った後捨てて下さい。⑮やむをえず塗料を捨てるときは、水性・油性兼用塗料固着剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑯容器を落させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したすをしないよう注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの温度が高くなるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタを閉めて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

危険

●強い眼刺激 ●臓器の障害
●水生生物に有害

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

株式会社 ASAHI PEN 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300 日本製
01-1601