

●表示してある色は、実際の色と多少異なることがあります。

- 商品名

水性ステイン
- 品名

合成樹脂塗料(水系)
- 成分

合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水
- 特長

●特殊顔料を使用していますので未塗装部への浸透性に優れ、木目を生かした着色仕上げが出来ます。
※そのまま仕上げる事も出来ますが保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)を上塗りして下さい。
- 用途

●木製家具・木工作品などの屋内の未塗装木部。
※床の着色に使用する場合は、必ず床用のニスを上塗りして下さい。
- 塗装方法

①●すでにある塗膜は、研磨するなどで完全にに取り除きます。
●塗る面の汚れやワックスを取り、油分はラッカーうすめ液で拭いてよく落とします。(充分に乾燥させてから塗装して下さい)
●ヤニの多い箇所も、同様にあらかじめラッカーうすめ液でヤニを拭き取ります。
●毛羽が立つような木目の粗い箇所にはあらかじめサンドペーパー(#240くらい)で研磨しておきます。
②●塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
③●容器ごと軽く振り、中身をかき混ぜて均一にします。
④●ニス用ハケで木目に沿ってうすく塗り広げます。
⑤●1回目の塗装で木の表面が毛羽だつ場合は、塗料が乾いてからサンドペーパー(#400~600)で研磨しておきます。
⑥●削りくす等を除去してから、木目に沿って塗り重ねます。
⑦●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。
●さらに色を濃く仕上げたいときは塗り重ねて下さい。

用具の手入れ方法
塗料が乾かないうちに家庭用の中性洗剤で刷毛をよくしごいて洗い、最後は水洗いしてよく乾かします。

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12

<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300

- 取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②ピアノ、乗用車、美術工芸品、高級家具(桐の家具含)などの塗り替えには使用しないで下さい。食器など直接口に入るものには塗らないで下さい。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。⑤塗装中・乾燥中は換気をよくして下さい。⑥塗料についても支障がない服装で作業して下さい。⑦天気の良い日に塗って下さい。⑧うすめずにそのまま塗って下さい。⑨あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・仕上がり状態などを確かめてから塗装して下さい。⑩塗るとき及び塗った塗料が乾くまでの間、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。⑪吸い込みのある部分と、吸い込みのない部分では着色の程度が大きく異なります。また、乾燥後の色は下地の色の影響を受けます。⑫表示の色は実際の色と多少異なることがあります。⑬塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑭ニスを上塗りするときは、2時間(冬期は4時間)以上乾かしてから上塗りして下さい。⑮マスキングテープの端から塗料がにじむことがあります。⑯ローラーでの塗装は泡立ちますので避けて下さい。⑰容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑱やむをえず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑲容器を落させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。
- 保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になる場所、自動車内などの温度が高くなる場所、容器がサビやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

危険

●遺伝性疾患のおそれ
●臓器の障害

- 救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

プロテクター：プラスチック(PP)
容器・キャップ：スチール

日本製 01-1505

アサヒペン

オイルステインの水性タイプ

水性ステイン

用途 木製家具、木工作品などの
屋内の未塗装木部



2L
注意書きをよく読んでから使用して下さい。

アサヒペン

オイルステインの水性タイプ

水性ステイン

用途 木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部

(一社)日本塗料工業会登録

登録番号 A02130

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.toryo.or.jp>

建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

標準塗り面積(2回塗り)

18~24㎡
タタミ11~15枚分

乾燥時間

夏期/30~50分
冬期/1~2時間

上塗り時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/4時間以上

2L

塗装用具は水で洗って下さい。

うすめずに塗って下さい。