



透明(クリヤ)

(一社)日本塗料工業会登録

登録番号	A02057
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.asahipen.jp

建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使用できます。

標準塗り面積(2回塗り)

0.6~0.8㎡
タタミ0.4~0.5枚分

水溶性アクリルニス

水性 つやだしニス 100ml

用途 屋内の木工品、
粘土細工、紙工作、
ホビー用品(床を除く)

乾燥時間

夏期/10~20分
冬期/20~50分

塗り重ね時間の目安

夏期/30分以上
冬期/1時間以上

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品名 水性つやだしニス

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水

使用方法

①はがれかかった古い塗膜や塗る面の汚れ・ワックス・油分をよく落とします。②容器ごとよく振って中身を混ぜて均一にします。③ニスの粘度が高くて塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。④塗り重ねは30分(冬期は1時間)以上おいてからにします。ツヤが出ない場合は更に塗り重ねます。⑤用具はニスが乾かない場合は水で、乾燥後はラッカーうすめ液で洗います。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところには置かないで下さい。③残ったニスはしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑥取扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑦ニスがついても支障がない服装で作業して下さい。⑧天気のよい日に塗って下さい。⑨あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。⑩うすめすぎると水彩絵の具やポスターカラーがにじんだり、塗膜が白くなることがあります。⑪塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑫容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。⑬やぶをえすニスを捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑭容器を落下させると、ガラスビンが割れることがありますので取扱いに注意して下さい。



救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第1石油類(水溶性)/危険等級II/火気厳禁
合成樹脂クリヤ塗料(A-011)

お客様相談室 ☎06-6934-0300

キャップ: プラスチック(PP)
中ふた: プラスチック(PE)
容器: ガラス 日本製
01-1701

