

商品名 水性道路線引き用塗料 品名 合成樹脂塗料(水系)
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、水
特長 ●密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性に優れています。
●乾燥が速く、作業性に優れています。
●アスファルトがにじむ心配がありません。
●水性ですから安全で、シンナー臭もなく取扱いが簡単です。

用途 駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面、コンクリート面のライン引きや区画表示に
●地味な色で、雨や水に濡れても色が落ちません。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、水で濯いでください。

塗装方法 ①●はがれがかった古い塗膜は、皮スキワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。
●塗る面の汚れ・ホコリ・砂・コンクリートのアク・カビなどを取り、デッキブラシなどを使って充分に水洗いし、よく乾かします。カビはカビ取り剤で、水分は布などにペイント用スプレーを吹き付け、拭き取ります。
②●塗料が乾かきついたら、あらかじめマスキングテープなどでおおっておきます。
③●塗膜のフクレ・ハガレ防止のため右の「下地処理の注意」にしたがって下地処理を行います。
●チェックで下書きするか、またはマスキングテープを貼って基準線を引きます。(マスキングが面倒な場合は、基準線に角材をそえて塗装すれば便利です)
④●塗料は、樽などで容器の底までよくかき混ぜて均一にします。(フタを開ける前に、缶を逆さにして充分に振り混ぜれば、よく混ぜられます)
●塗料を使い切る場合は、缶の蓋を缶口などで切り開き、樽などで缶の底までよくかき混ぜて均一にします。缶の切り口部分でケガをしないように注意して下さい。
⑤●ローラー(ケ)や水性ハケで塗装・線引きします。
●マスキングテープは、塗装後すぐにはがします。
⑥●塗装後1日以上、充分に乾燥させます。乾燥が不十分な場合、水がかかったり、雨や結露によって塗膜が流れたり、ハガレやシミの原因になることがあります。
※表記の乾燥時間は平硬化(指で軽くこすって跡が残らない状態)の目安です。



保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食した場合は、すぐに医師の診察を受けて下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になると、自動車内などの高温になると、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

取扱い上の注意 1.表示の用途以外には使用しないで下さい。
2.体調の悪いとき、アレルギー化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
3.目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないように注意して取扱ってください。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
4.塗料がつかっても支障がない服装で作業して下さい。
5.塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に、風通しをよくして塗ってください。塗装後1日(夏期)～3日(冬期)以内に結露したり雨が降ったりすると、ふくれ・ハガレや塗膜が溶解することがあります。
6.塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗ってください。
7.気温が高い時(特に夏期)に塗装する場合、塗料の表面が早く乾いてしまうので、何度も塗り塗り(ハケ塗り、ローラー塗り)をせずに、すばやく塗ってください。また、容器内の塗料の皮/膜を防止するため、フタを開けたまま放置しないで下さい。
8.雨や水に濡れた後は、2日以上、下地を充分に乾燥させないと、水分の影響で乾燥が遅れたり、塗膜にふくれを生じることがあります。
9.あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗ってください。シリコン系・フッ素系・その他特殊防水処理をした塗料や強化コンクリートコーキング材の一部のものには、塗料が付着しないことがあります。
10.表示の色・ツヤは実際のものと多少異なることがあります。
11.駐車場などの使用に際しては、塗装後2時間以上(夏期)～5時間以上(冬期)乾燥させてから使用して下さい。
12.塗り面積・乾燥時間は、色・塗料・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
13.塗膜が水に濡れると、濡れ色となり濃くなる場合があります。
14.容器は塗料を使い切った後から捨てて下さい。
15.やむを得ず塗料を捨てる場合は、水性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに盛り上げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
16.容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

下地処理の注意 ①●塗膜のフクレ・ハガレ防止のため、以下の処理をして下さい。
①つるつるした面は、サンドペーパーで表面を荒らしてから塗ってください。②ヒビ割れ・穴・へこみ・カケなどは、あらかじめセメントやコーキング材などで補修しておきます。③コンクリートやモルタル面の劣化が著しく、手で触れて、手に粉がついたり、ポロポロと取れるような場合には、きれいに除去してからアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。④新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後1ヶ月以上経ってから行い、必ずアサヒペン油性シーラーまたはアサヒペン強浸透性水性シーラーを下塗りして下さい。

危険 ●強い眼刺激
●遺伝性疾患のおそれ
●水生生物に有害

救急処置 ●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●吸って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 日本製
http://www.asahipen.jp 00-1312
お客様相談室 ☎06-6934-0300 プロテクター(アスファルト用) スプレー

水性

駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど

道路線引き用塗料

アスファルト面、コンクリート面のライン引きや区画表示に

10kg

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

水
で洗って下さい

うすめずに塗って下さい

標準塗り面積(1回塗り)
16~25㎡
10cm幅で163~250m
15cm幅で108~165m

乾燥時間
夏期/20~30分
冬期/1~1.5時間

塗り重ね時間の目安
夏期/1時間以上
冬期/2時間以上

水性

駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど

道路線引き用塗料

アスファルト面、コンクリート面のライン引きや区画表示に

10kg

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

水
で洗って下さい

うすめずに塗って下さい

標準塗り面積(1回塗り)
16~25㎡
10cm幅で163~250m
15cm幅で108~165m

乾燥時間
夏期/20~30分
冬期/1~1.5時間

塗り重ね時間の目安
夏期/1時間以上
冬期/2時間以上

水性

駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど

道路線引き用塗料

アスファルト面、コンクリート面のライン引きや区画表示に

10kg

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

水
で洗って下さい

うすめずに塗って下さい

標準塗り面積(1回塗り)
16~25㎡
10cm幅で163~250m
15cm幅で108~165m

乾燥時間
夏期/20~30分
冬期/1~1.5時間

塗り重ね時間の目安
夏期/1時間以上
冬期/2時間以上