

アサヒペン

混ぜる
量によって

好みのツヤ
にできます!

水性塗料用

ツヤ消し剤

100ml

●本品のみでの塗装はできません。

※ 屋根用塗料、床用塗料、ニス・ステイン類、及びクリヤ塗料、凹凸塗料、油性塗料、ラッカー系塗料、屋上防水塗料には使用できません。

本品はフタを
しっかりと閉めて
よく振ってから
ご使用下さい。

うすめずにご使用
下さい。



4 970925 445797

注意書きをよく
読んでから使用
して下さい。

商品名 水性塗料用ツヤ消し剤 **品名** 水性塗料用ツヤ調整剤
成分 ツヤ消し剤、水、防腐剤
特長 水性ツヤあり塗料に混ぜるだけで、シックなツヤ消し仕上がり
ができます。ツヤ消しの程度は混ぜる量によって調整できます。
用途 アサヒペン水性ツヤあり塗料のツヤ調整

※ 半ツヤ(ソフトなツヤ)塗料にも使用することはできますが、
必ず事前に仕上りのツヤを確認して下さい。

使用方法 ①下地処理や塗装方法などについては本
品を混合する塗料の表示に従って行って下さい。②使用直前に
本品を容器ごとよく振って下さい。混合する塗料についてもそれ
ぞれの表示に従ってよく攪拌し、均一にして下さい。③下記の表
を参考に好みのツヤに応じて本品の混合量を調整して下さい。

●混合量の目安 ※アサヒペン ツヤあり塗料0.7Lに混合した場合

塗料に対する本品の容量比率	6%	12%	20%
仕上りのツヤの度合い	5分ツヤ	3分ツヤ	ツヤ消し
例) 塗料0.7Lに対する本品の混合量	42ml	84ml	140ml

※最大の混合量は20%です。それ以上添加しないで下さい。

④製品によっては塗料容器に直接本品を必要量混合するとあひ
れる場合があります。予め別容器をご用意下さい。⑤本品を塗料
に混合し、ヘラ等でさらによく攪拌してから塗装して下さい。
(1回塗りでは元の塗料よりも下地が透けたり、本来の塗膜性能
が得られない場合がありますので、2回塗りをお勧めします。)

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供
が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光
や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温に
なるところには置かないで下さい。③本品が残った場合はしっかりと
フタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

用具の手入れ方法 使用した用具は本品及び塗料が乾かないうちに、
水で洗って下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。
②体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで
下さい。③目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう
注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると、炎症を起こ
すことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。④塗料がついて
も支障がない服装で作業して下さい。⑤本品を混合すると塗料の粘
度が下がりますので、塗料の希釈には注意して下さい。⑥混合量に対
してのツヤの度合いはあくまでも目安です。目立たないところで試し
塗りし、塗膜が乾燥後、ツヤを確認して混合量を調整して下さい。⑦本
品を混合した際の攪拌が不十分な場合、ツヤムラの原因になります。
⑧塗料または混合量の違い、塗装回数によってツヤの状態に多少の差
が生じることがあります。⑨やむをえず本品や塗料を捨てる場合は、水
性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに薄く広げ、乾かし
てから一般ゴミとして処分して下さい。(本品のみを捨てる場合、乾く
とツヤ消し剤が粉になり舞いやすくなりますのでご注意下さい。)

救急処置 ●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早
く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、
できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなど
を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所
で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚
に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は
外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

お客様相談室 ☎06-6934-0300 フタ:プラスチック(PP) 日本製
容器:ガラス 00-1710

株式会社 アサヒペン
大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp