



ダークオーク

表示の色は実際の色と
多少異なることがあります。

水性アクリルニス

水性 ニス 100ml

用途 木工品、工作・ホビー用品、
木製品など屋内の木部
(テーブルの天面・座面、床を除く)

標準塗り面積(2回塗り)
0.8~1.3㎡
タタミ0.5~0.8枚分

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

商品名 水性ニス

品名 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、水

塗装方法

①古い塗膜は研磨などで充分に取り除き、汚れをよく拭き取ります。(油分などはペイントうすめ液で拭き取ります)②容器ごとよく振って中身を混ぜて均一にします。③塗りにくい場合や、泡が残る場合などは、ニスを水で少しうすめます。(5%程度が目安です)④塗り重ねは2時間(冬期は6時間)以上おいてからにします。⑤用具はニスが乾かないうちに、水で洗います。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保存し、子供が舐飲・舐食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところには置かないで下さい。③残ったニスはしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

山崎化学 **ASAHI PEN** 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

取扱い上の注意

①表示の用途以外に使用しないで下さい。②UV塗装・セラミック塗装をしたものには密着しません。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。⑤ニスがつかっても支障がない服装で作業して下さい。⑥塗装中、乾燥中とも換気をよくし、その後も塗料の臭いなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。⑦あらかじめ目立たない部分、または同種の木材で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗って下さい。⑧塗るときおよび塗ったニスが乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。⑨乾燥が遅くなったり、泡が残ったりしますので、一度に厚く塗らないで下さい。⑩古い塗膜が残っていると色むらになる場合がありますので、古い塗膜は充分に取り除いて下さい。⑪ヤニのある箇所は、ラッカーうすめ液でヤニを充分に拭き取って下さい。また、ヤニやアクの多い下地に塗装した場合、乾燥が著しく遅くなることや乾かないことがあります。⑫塗り面積・乾燥時間は、塗布量・下地・塗り方・気象条件などによって異なります。

お客様相談室 ☎06-6934-0300

⑬容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。やむを得ずニスを捨てる場合は、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから捨てて下さい。

危険



- 救急処置**
- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

キャップ：プラスチック(PP)
中ふた：プラスチック(PE)
容器：ガラス

日本製
01-1607

4 970925 443120