

アサヒペン

サビドメ効果

クリヤタイプ

非鉄金属に密着

塩害に強い

鉄部用

クリヤコート

透明サビドメ

用途

鉄製品の扉・門扉・フェンス・自転車・ガーデン製品
銅・真鍮・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄製品



商品名 鉄部用クリヤコート

品名 ラッカー

成分 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、有機溶剤

特長

- 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
- 素材の色を生かした仕上げができます。
- 素材を保護し、サビの発生を防ぎます。

用途

鉄製品の扉・門扉・フェンス・自転車・ガーデン製品。銅・真鍮・アルミ・ステンレス・メッキ(亜鉛・クロム・スズメッキに限る)などの非鉄金属や鉄製品。絶えず水がかかったり、水につかることやいつも湿っているところ、貴金属、トタン屋根、また自動車、バイクの補修やテーブルの天面、床面には適しません。

塗装方法

- 塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等をとります。サビはサンドペーパーやワイヤーブラシを使って充分に取り除きます。
- 塗料がついては困る周囲は、あらかじめマスキングテープでおおいます。
- フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。
- 目立たない部分で試し塗りをして乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。旧塗膜の上から塗装する場合は、旧塗膜を侵す恐れがありますので、特に注意が必要です。
- うすめずそのまま塗ります。
- コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積の部分はコテバケ・ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることが出来ます。
- マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。
- 本製品は1回塗りですが、重ね塗りする場合は1時間以上乾燥させてから塗装して下さい。何度もハケ返しすると、下地を溶かし、塗りにくくなりますので素早く塗して下さい。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、ラッカーうすめ液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

0.7L

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②アルミニウムやブリキに塗装する場合は、あらかじめ#600~1000のサンドペーパーで研磨して下さい。③屋外の真鍮には適しません。真鍮に塗る場合は素地を研磨しないで塗って下さい。④体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。⑤取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また蒸気を吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。⑥有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑦雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。⑧結露する時期には、午後3時までに塗り終えて下さい。⑨あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。⑩塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑪容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑫やむをえず塗料を捨てるときは、油性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑬塗料を移し替える場合は金属等の溶けない容器を使用して下さい。⑭落下させると中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないよう注意して下さい。②直射日光のあたるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料は、しっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

危険			●引火性あり ●吸入すると有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害 ●氦気やめまいのおそれ ●水生生物に毒性

救急処置 ●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂クリヤ塗料(L-031)

お客様相談室 ☎ 06-6934-0300

日本製
00-1401

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

●この容器は、多少大きめにつくってあります。中身の塗料は正確な量目はいつています。
●容器に表示してある色、ツヤおよび容器の中の塗料の色は、乾いてからの塗料の色と、多少異なることがあります。

ツヤあり

標準塗り面積
(1回塗り)

7.7~9.1m²
タタミ4.6~5.4枚分

乾燥時間

夏期/20~30分
冬期/40~60分