

ASAHIPEN

ASAHIPEN

ASAHIPEN

ベンゾピレン等

発ガン性物質を含まない安全タイプ 木材防虫防腐ソート

防虫
防腐
防カビ

- 商品名 木材防虫防腐ソート
- 品名 木材用防腐処理剤
- 成分 油系、有機溶剤、顔料(クレーヤを除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤
- 特長
- 日光や雨に強い屋外未塗装木材の防腐・防虫
 - 浸透性に優れ長期木材を保護
 - 安全性の高い薬剤を使用
 - クレオソート油に比べ安全・低臭

取扱上の注意

1. 本品は他の塗料がすでに塗装されている面には適しません。充分に塗膜を取り除いてから塗布して下さい。(ただし、本品の塗りかえの場合は重ね塗りできます)
2. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
3. 屋外のテーブルや椅子など皮膚が直接触るような木部や犬小屋、鳥かごその他ペットなどがなめたり、かじったりするような木部には使用しないで下さい。
4. 食品や食器が置かれるところには使用しないで下さい。
5. プリント合板・化粧合板などには適しません。
6. 火気のあるところでは使用しないで下さい。
7. 天気の良い日に風通しをよくして塗って下さい。
8. 有機溶剤が含まれており、長時間そのにおいをかぐと、頭痛・めまい・吐き気などをおこすことがありますので、塗装中及び乾燥後もそのにおいがなくなるまで換気をよくして下さい。
9. 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らぬよう、また誤飲しないよう保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。
10. 皮膚につくとかぶれることがあります。また衣服につくときれいに洗えないことがありますので、取扱い時には必ず保護手袋・作業着を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
11. 病人・妊婦・乳幼児・薬剤や有機溶剤によってアレルギー症状やかぶれ等をおこしやすい方、特異体質の方のいる場所では取扱いしないで下さい。
12. 飲食物は塗装は絶対にしないで下さい。
13. 本品が草木などの植物にからぬよう、また、金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないように注意して下さい。
14. 本品が木材以外にかかった場合は中性洗剤で洗った後、充分に水洗いして下さい。
15. マスキングテープの端から本品がにじむことがあります。
16. 下地の色や吸い込みの度合によって仕上りの状態や色、乾燥性が大きく左右されますので、あらかじめ自立した部分で試し塗りをして、色・浸透性・下地への影響などを確かめてから塗して下さい。
17. クレーヤの塗料は白濁していますが、乾燥後はクレーヤになります。
18. クレーヤは屋外の直射日光が当たる面では、有彩色に比べて色あせやわずかな色褪せがあり、未塗装部分と同様に黒地(灰色など)に色あせします。
19. ヤニのある箇所は乾燥がかなり遅くなったり、場合によっては乾かないことがあります。
20. 塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件により多少異なります。
21. 乾燥後も衣服や洗濯物が濡れたりすると汚れることがありますので、乾いた布でよく拭いてから使用して下さい。
22. 床下で使用した場合、乾燥後もしばらくの間、油面のにおいが残りますので換気をよくして下さい。
23. 塗料を上塗りする場合は、夏期1日以上冬期は2日以上経ってから用途に適した油性塗料を上塗りして下さい。
24. 取扱い後は必ず手洗い、うがいを充分に行ってください。
25. 本品が付着した作業服はそのまま洗わず、洗濯してから洗濯して下さい。
26. 塗料を拭き取った布をそのまま放置すると自然発火のおそれがありますので、捨てるまでは水につけておき、そのまま廃棄して下さい。
27. 容器は中身を使い切ってから捨て下さい。
28. やむを得ず中身を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
29. 塗料を移し・捨てる場合は金属製の容器に、取扱をこめて下さい。
30. 容器を空下せると中身が漏れることがありますので、取扱いに注意して下さい。

塗装方法

- ① すでにある古い塗膜は、皮スキ・サンダーペーパーなどを使用して充分に取り除きます。
- 塗る面のゴミ・カビ・汚れを取り、ワックスや油分はペイントうすめ液でよく拭き取り、充分に乾かします。
- ヤニの多い箇所はあらかじめクレーヤうすめ液で充分にヤニを拭き取っておきます。
- 本品については固まるところは、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。
- フタを開ける前に容器を逆にしてよく振り動かして中身をよく混ぜます。フタを開けたら棒などで底までよくかき混ぜて中身を均一にし、必要量を口の広い容器に移します。使用中もときどきかき混ぜます。

- 乾燥が不十分な状態で塗装すると、本来の防虫・防腐・防カビ効果が得られず、場合によってはカビが生えやすくなる場合があります。
- ニス用ハケを用いて木目に沿ってたっぷりと吸い込ませるように塗ります。広い平面の場合はコデパケを使用すると早くきれいに塗ることができます。
 - 夏期3時間以上、冬期6時間以上乾燥させてから、さらに塗り重ねます。
 - マスキングテープは、本品が手に付かなくなったらはがします。

- 用具の手入れ方法 ペイントうすめ液か、ハケ洗いを洗います。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらしないよう注意して下さい。
- ② 残った本品は、フタをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

危険	   
●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●通信性疾患のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眼炎やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性	

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 割って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とす、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

火気厳禁
第2石油類/危険等級Ⅲ
木材用防腐処理剤(S-034)

株式会社 ASAHI-PEN
大阪府大阪市東区4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室
06-6934-0300
プロテクター フラッシュアップ
シンナー 専用スプレー

ベンゾピレン等

発ガン性物質を含まない安全タイプ 木材防虫防腐ソート

防虫
防腐
防カビ

- 浸透性に優れ長期間木材を保護
- 安全な薬剤配合
- クレオソートに比べ臭いが少ない



用途

クイ・板塀・溝板・土台・根太・根太受・床束・大引など屋外や床下の未塗装木部

14L

乾燥時間	塗り重ね時間の目安	標準塗り面積(2回塗り)	ASAHI-PEN ペイント うすめ液	塗装用具は ペイント うすめ液 で洗って下さい
夏期/2~3時間 冬期/4~6時間	夏期/3時間以上 冬期/6時間以上	46~58㎡ タタミ28~35枚分		

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ベンゾピレン等

発ガン性物質を含まない安全タイプ 木材防虫防腐ソート

防虫
防腐
防カビ

- 浸透性に優れ長期間木材を保護
- 安全な薬剤配合
- クレオソートに比べ臭いが少ない



用途

クイ・板塀・溝板・土台・根太・根太受・床束・大引など屋外や床下の未塗装木部

14L

乾燥時間	塗り重ね時間の目安	標準塗り面積(2回塗り)	ASAHI-PEN ペイント うすめ液	塗装用具は ペイント うすめ液 で洗って下さい
夏期/2~3時間 冬期/4~6時間	夏期/3時間以上 冬期/6時間以上	46~58㎡ タタミ28~35枚分		

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ベンゾピレン等

発ガン性物質を含まない安全タイプ 木材防虫防腐ソート

防虫
防腐
防カビ

- 浸透性に優れ長期間木材を保護
- 安全な薬剤配合
- クレオソートに比べ臭いが少ない



用途

クイ・板塀・溝板・土台・根太・根太受・床束・大引など屋外や床下の未塗装木部

14L

乾燥時間	塗り重ね時間の目安	標準塗り面積(2回塗り)	ASAHI-PEN ペイント うすめ液	塗装用具は ペイント うすめ液 で洗って下さい
夏期/2~3時間 冬期/4~6時間	夏期/3時間以上 冬期/6時間以上	46~58㎡ タタミ28~35枚分		

注意書きをよく読んでから使用して下さい。