

強力 防虫・防腐塗料 油性 ウッドガード Wood Guard 外部用

- 商品名** 油性ウッドガード外部用
品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料(クイナには含まず)、木材防虫剤、木材防腐剤、防カビ剤
- 特長**
- シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビに対して長期強い効果を実現します。
 - 木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
 - 日光や雨に強い。
 - 目や雨を弾く生かします。
 - 色あせにくい耐候性顔料を使用しています。
 - 安全性を配慮した薬剤を使用しています。

用途
 ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・めれ縁・ペランダ・門扉などの屋外未塗装木部に(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)

うすめ方 うすめずにそのまま塗ります。

塗装方法



すでにある古い塗膜は、皮スキ、サンドペーパーなどで使用して十分に取ります。



木部の多い箇所はあらかじめラッカーうすめ液で木目を十分に拭きとってから、ここで目止めをします。



塗料がついて困る場合は、あらかじめマスキングテープ等をおおいます。



5-8時間後

5-8時間後、乾燥させたら、さらに塗り重ねます。マスキングテープは塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちにペイントうすめ液がハケ洗い液で洗います。

取扱い上の注意

1. 本品は色の塗料がすでに塗装されている面には塗しません。十分に塗膜を取り除いてから塗装して下さい。(ただし、本品の塗り替えの場合は重ね塗りができます)
2. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
3. 大小傷や亀裂、その他ベッコリなどがなったり、かじりつりするような木部には使用しないで下さい。
4. 食品や食器が置かれるところは使用しないで下さい。
5. プリント合板・化粧合板などには塗しません。
6. 塗料のかんがけ不足すると、中身の成分が濃すぎずに十分な効果を発揮できない場合があります。
7. クラヤの塗料は白濁していますが、乾燥後はクイナになります。
8. クラヤは紫外線の直射日光が当たる面では、有色品に比べて色あせしやすい傾向があり、未塗装部分と同様に素地が(灰色等に)変色します。
9. 本品は素材の風合いを生かしたシックなつや消し仕上げになります。
10. 火災のあるところでは塗らないで下さい。
11. 天気の良い日に、風通しをよくして塗って下さい。
12. 有機溶剤が含まれており、長時間そのにおいをかぐと、頭痛・めまい・吐き気などをおこすことがありますので、塗装中及び塗装後もお肌かなくなるまで換気をよくして下さい。
13. 呼吸器を吸入しないよう、目に入らぬよう、また誤飲しないように保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。
14. 塗料が皮膚につくとかぶれることがあり、また衣服につくときれいに洗えずとることができませんので、取扱い時には必ず保護手袋、作業着を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
15. 病人・妊婦・乳幼児・薬剤や有機溶剤によってアレルギー症状やぶくれ等をおこしやすい方、特殊体質の方のみは長時間では取扱いしないで下さい。
16. 吹き付け塗装は絶対しないで下さい。
17. 塗料が草木などの植物にかからないよう、また、金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないように注意して下さい。
18. 塗料が木材以外にかかった場合は中性洗剤で洗った後、十分に水洗いして下さい。
19. マスキングテープの端から塗料がにじむことがあります。
20. 下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がりの状態や乾燥性が大きく左右されますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・液・透性・下地への影響などを確かめてから塗装して下さい。
21. ヤニのある箇所は乾燥がかなり遅く、場合によっては乾かないことがあります。
22. 塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件により多少異なります。
23. 乾燥後も衣服や洗濯物がすれたりすると汚れることがありますので、乾いた布でよく拭いてから使用して下さい。
24. 塗料が拭き取った布を燃やすと自然発火の恐れがありますので、捨てるまでは水に漬けておき、そのまま棄てして下さい。
25. 取扱い後は必ず手洗い、うがいを十分に行ってください。
26. 塗料が付着した作業服はそのまま洗わず、洗濯してから洗って下さい。
27. 表示の色は印刷のため、実際の色と多少異なります。
28. 金属は塗料を塗った後、切ったまま捨てて下さい。
29. 缶や容器を塗料を捨てるときは、火災のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したすらしをしないように注意して下さい。
- ② 直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。
- ③ 残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

危険

- 引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ
- 遺伝性疾患のおそれ ●臓器の障害のおそれ
- 呼吸器への刺激のおそれ ●磁気やめまいのおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、水分が蒸発した場合には、皮膚の清潔な布などで優しく拭き、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とす。痛みがまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類 / 危険等級II / 火災危険 / 合成樹脂クイナ塗料 (P-004)



強力 防虫・防腐塗料 油性 ウッドガード 外部用

- シロアリ・キクイムシの 防虫
- 防腐
- 防カビ

用途

ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・めれ縁・ペランダ・門扉などの屋外未塗装木部に

Wood Guard

●日光や雨に強い ●シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから木部を保護



浸透力抜群!

14L

標準塗り面積(2回塗り) 62~93㎡ タタミ39~57枚分	乾燥時間 夏期/約24時間 冬期/約2~3日	塗り重ね時間の目安 5~8時間
--------------------------------------	------------------------------	--------------------



注意書きをよく読んでから使用して下さい。



強力 防虫・防腐塗料 油性 ウッドガード 外部用

- シロアリ・キクイムシの 防虫
- 防腐
- 防カビ

用途

ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・めれ縁・ペランダ・門扉などの屋外未塗装木部に

Wood Guard


●日光や雨に強い ●シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから木部を保護



浸透力抜群!

14L

標準塗り面積(2回塗り) 62~93㎡ タタミ39~57枚分	乾燥時間 夏期/約24時間 冬期/約2~3日	塗り重ね時間の目安 5~8時間
--------------------------------------	------------------------------	--------------------



注意書きをよく読んでから使用して下さい。



強力 防虫・防腐塗料 油性 ウッドガード 外部用

- シロアリ・キクイムシの 防虫
- 防腐
- 防カビ

用途

ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・めれ縁・ペランダ・門扉などの屋外未塗装木部に

Wood Guard


●日光や雨に強い ●シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから木部を保護



浸透力抜群!

14L

標準塗り面積(2回塗り) 62~93㎡ タタミ39~57枚分	乾燥時間 夏期/約24時間 冬期/約2~3日	塗り重ね時間の目安 5~8時間
--------------------------------------	------------------------------	--------------------



注意書きをよく読んでから使用して下さい。