



サビの上から直接塗れる! 上塗り兼用!

油性

カラーサビ鉄用

用途 屋内外の鉄部・鉄製品に

サビ落とし不要

速乾タイプ

特殊サビドメ剤配合

ツヤあり
1回塗り

1/12L

標準塗り面積
(1回塗り)

0.7~0.9㎡
タタミ0.4~0.5枚分

乾燥時間

夏期/15~2時間
冬期/5~6時間

塗り重ね時間の目安

夏期/4時間以上
冬期/8時間以上



室内にのみ
ペイント
うすめ液
(10%以内)
で薄めて下さい



無鉛
塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません

商品名 油性カラーサビ鉄用 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防錆剤、有機溶剤

用途 扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具
農機具など屋内外の鉄部、鉄製品

塗装方法

①塗る面のゴミ・油分・カビ・浮き
上がったサビを取り除き、十分に
乾かします。②容器のフタに手をそえて、フタと容器の
間にマイナスドライバーを差し込んで開け、棒などで塗
料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③うすめず
にそのまま塗れるようにしてありますが、夏期など乾燥
が速すぎて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し
(10%以内)うすめます。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、ペイント
うすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに
保存し、子供が誤飲・誤食いたす
らをしてしないよう注意して下さい。②残った塗料は、フタを
し、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しな
いで下さい。②火気のあるところ
では塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、
目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱
って下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥
中ともに換気をよくして下さい。⑤塗料がついても支障
がない服装で作業して下さい。⑥表示の色は中身の塗
料と多少異なることがあります。⑦容器は塗料を使い切
ってから捨てて下さい。

危険



●引火性あり

●有害性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗
い、できるだけ早く医師の診察を受けて下
さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早
く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くな
った場合には、空気の清浄な場所で安静にし、
必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で
洗い落とし、痛み又は外観に変化がある
ときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(A-052)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室

東京03(3846)9545 大阪06(6934)0300

日本製

(01-1104)

注意書きをよく読んで
から使用して下さい。