

●この容器は、うすめ液を加えてかきまぜられるよう、多少大きめにつくってあります。中身の塗料は正確な量にはなっていません。
●表示してある色、ツヤおよび容器の中の塗料の色は、受けてからの塗布の色に、多少異なることがあります。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。



サビの上から直接塗れる!上塗り兼用!

油性 カラーサビ鉄用

用途 屋内外の鉄部・鉄製品に

サビ落とし不要

速乾タイプ

特殊サビドメ剤配合

標準塗り面積
(1回塗り)
1.7~2.3㎡
タタミ1~1.4枚分

乾燥時間
夏期/1.5~2時間
冬期/5~6時間

塗り重ね時間の目安
夏期/4時間以上
冬期/8時間以上

塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

無鉛
塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

ツヤあり
1回塗り

1/5L

商品名 油性カラーサビ鉄用 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防錆剤、有機溶剤

用途 扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部、鉄製品(食器などの直接食品などが触れるような箇所や、常時水につかる場所、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません)

塗装方法 ①塗る面のゴミ・油分・カビ・浮き上がったサビを取り除き、十分に乾かします。②容器のフタに手をそえて、フタと容器の間のマイナスドライバーを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③うすめずにそのまま塗るようにしてありますが、夏期など乾燥が速すぎて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたすらをしないよう注意して下さい。②残った塗料は、フタをし、直射日光や火気のある場所、容器がさびやすいところを避けて保存して下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤取扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑥塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑦天気の良い日に塗って下さい。⑧結露する時期には午後3時までには塗り終えて下さい。⑨うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。⑩乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。⑪容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

危険



●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(A-052)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 東京 03(3846)9545 大阪 06(6934)0300
日本製 (01-1104)