

●この容器は、うすめ液を加えてかきまぜられるよう、多少大きめに作ってあります。中身の塗料は正確な量目はいっていません。
●容器に表示してある色とツヤ、および容器の中の塗料の色は、乾いてからの塗料の色と多少異なることがあります。



※ボロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。

サビの上からそのまま塗れる

速乾タイプ

サビドメ剤配合

油性
高耐久

鉄部用

ツヤあり 1回塗り

ツヤ消し色は落ち着いたツヤ消しに仕上がります。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

●屋内外の鉄部・鉄製品

ガルバリウム鋼板

トタンペイ

アルミ建材

ステンレス製品

にも塗れる！

鉛
鉛・クロム化合物は使用していません。

塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

乾燥時間
夏期／1.5～2時間
冬期／5～6時間

塗り重ね時間の目安
夏期／4時間以上
冬期／8時間以上

標準塗り面積(1回塗り)
1.7～2.3㎡
(タタミ1～1.4枚分)

1/5L

商品名 油性高耐久鉄部用

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤

用途 扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部、鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンペイ、アルミ建材、ステンレス製品。
(食器などの直接食品などが触れるような箇所や、常時水につかる場所、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接触するイス等には適しません)

塗装方法 ①塗る面のゴミ・油分・カビ・浮き上がったサビを取り除き、充分に乾かします。②フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。③うすめずにそのまま塗るようにしてありますが、夏期など乾燥が速すぎて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。④あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色、乾燥性、下地への影響、密着性などを確かめてから塗ります。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗いで洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたすらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、自動車内などの温度が高くなるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④取扱い中はマスク・保護メガネ・手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)などを使用し、溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、誤飲しないよう、皮膚に触れないように注意して下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑥塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑦天気の良い日に塗って下さい。⑧結露する時期には午後3時までに塗り終えて下さい。⑨うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、充分な効果が得られない場合があります。⑩乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。⑪容器は塗料を使い切ってから捨て下さい。

危険



●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ
●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ
●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)／火気厳禁／合成樹脂エナメル塗料(A-052)

株式会社 ASAHI-PEN

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製
00-1501