



New 回しやすい
パターン変更ノズル付

サビの上から そのまま塗れる

油性 高耐久 鉄部用 スプレー

●屋内外の鉄部鉄製品

速乾タイプ

サビ落とし
不要

特殊 サビドメ剤
配合

標準塗り面積(1回塗り)

1.1~1.3㎡
(タタミ0.6~0.8枚分)

※水口ボロと取れるようサビ
は取り除く必要があります。

乾燥時間

夏期/1.5~2時間
冬期/5~6時間

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

300ml

商品名 油性高耐久鉄部用スプレー

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、
サビドメ剤、有機溶剤

使用方法 ①塗る面のゴミ、油分、ボロボロと取れるようなサビ、カビ、フツクス等をとりす。②塗料がついて困る周囲は、マスキングテープなどでおおいす。③使用するときは、容器を充分に振り(かくはん球の音が聞こえてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹きつけたとき、塗る面と噴出口との間は15~25cmの間隔をとりす。⑤目立たない部分で試し塗りをし、噴射の状況、色、乾速性、下地の影響、密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。一度に厚塗りするととれることがあります。⑦塗り重ねる場合は夏期4時間(冬期8時間)以上おいてから塗りす。乾燥が不十分な状態で塗り重ねると塗膜がシワついて浮き上がることがあります。⑧使用後は、噴射口がつまらないように必ず容器をさかさまにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食しないように注意して下さい。②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、漏れた場所などサビやすところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ
- 腐食の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ
- 肌荒れなどのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できる
だけ早く医師の診察を受けて下さい。

●皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛み
又は外腫に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

●蒸気、ガスなどを吸い込んだり、息が詰まるとした場合に
は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師
の診察を受けて下さい。

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ①必ず中身を使い切ってから行して下さい。
- ②火気のない屋外で行して下さい。
- ③塗料が飛び散っても着し支えないう
ところで行して下さい。
- ④容器が破れにくいよう平らな場所
で行して下さい。

ガス抜きの方法

- ①スプレーが押し出しボタン
を引き抜きます。
- ②キャップの内側にディッ
シュペーパーを5~6枚貼
り、セロテープで浮か
ないようにします。



ボタン
を引き抜く



③容器を立てた状態で、キャップを逆さまに、
天面の穴をスプレーの先端に合わせ押し込みま
す。キャップが固定されると
シューという音とともにガスが
噴射されます。2~3時間
放置後、缶に油性ペ
ンで「ガス抜き済」と表
示し、キャップと分別廃
棄して下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。
②自動車やバイクの修繕、テールの天面などには適用しません。③体調
の悪いときやアレルギー性化学物質に敏感な人へ使用しないで下さい。
④取扱い中は必ずにぎったマスクや保護メガネ、手袋(手汗袋など塗料
が透過しないもの)を使用して下さい。発症を促す恐れがありますので、
皮膚に触れないようにして下さい。また誤に飲み込み、目に入らないよう
注意して下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに
換気をよくして下さい。塗料を吹きつけたときは、人・物にかららない
よう注意して下さい。塗料が衣服につくと取れません。⑥火気のない温度
の低い日に塗して下さい。乾燥する時期はなるべく早めに塗り終えて下さい。
⑦塗料は樽形に噴射されますが、塗料の出る白い部分がまわすこと
によって型にも型にもかえらる。⑧容器を逆さまにした状態で吹き
つけて下さい。⑨凍く塗るときは防凍性等の効果は充分に得られま
せん。また、一度に厚塗りすると乾燥に長期を要することがあります。⑩塗
る面にフツクスや油膜が残っていると乾かないことがあります。⑪塗
面・乾燥時間・色・サビは、塗る素材・気象条件の違いなどにより多少異な
ります。⑫表示にある色は、実際の色と多少異なります。⑬使用後の空気を
浮き上がると、ラッカー系塗料は上塗りできません。⑭使用後の空気を
噴出口について塗料の拭き取りをしないし、詰まりを生じて再使用できな
いことがあります。⑮やむを得ず中身の塗料を捨てるときは、火気のない
屋外で、新聞紙などに塗り、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分
して下さい。⑯容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中身の塗料と塗
料を充分に抜き、他のゴミとは別々に分別して捨て下さい。⑰容器を落
下させると中身が吹き出すことがありますので、取扱いには注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用
しないこと。
- ③高温にすると破裂の危
険があるため、直射日光の当たる所や
火気等の近くなど温度が40度以上と
なる所に置かないこと。
- ④火の中に
入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME

第2石油類 120ml/危険等級Ⅱ・火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料(A-053)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見1-112
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製

00-1501

キャップ: プラスチック(PP)
フィルム: プラスチック(PP)
ボタ: プラスチック(PE)
器: スチール