



塩害・サビに強いシルバーペイント

油性シルバーコート

Silver Coat

銀光沢

速乾タイプ

銀光沢
1回塗り

使用方法・注意書きをよく読んでから
使用して下さい。

強力サビドメ剤配合

屋内外の鉄部・鉄製品

150ml

標準塗り面積
(1回塗り)

2.3~2.8m²
タタミ1.4~1.7枚分

乾燥時間

夏期/3~5時間
冬期/6~10時間

塗り重ね時間の目安

夏期/1日以上
冬期/2日以上



塗装用具は
ペイント
うすめ液
で洗って下さい
うすめずに塗って下さい。

商品名 油性シルバーコート

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(石油樹脂)、油脂、顔料、有機溶剤

特長 ●たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。●塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。●日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。●光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。

用途 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品(食器など直接口に触れるものや玩具など誤って口に入れる恐れがあるもの、常時水につかる場所や床、車のマフラーなど耐熱性が必要なところには適しません)

塗装方法 ①はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に除去します。塗る面のゴミや汚れ、カビを取り、十分に乾かします。油分やワックスはペイントうすめ液でふいてよく落とします。②塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。③容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーを差し込んで開け、中フタの金属粉を加え、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。④うすめずにそのまま塗ります。コーナーや塗りにくいところは先にすじかいノケで塗ります。広い面積の部分はコテバケ・ローラー・バケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗って下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱いして下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。⑦金属光沢が低下しますので、残った塗料はできるだけ早く使い切ってください。⑧容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないよう注意して下さい。②残った塗料は、フタをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

警告



●引火性あり ●皮膚刺激 ●呼吸器への刺激のおそれ
●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(S-040)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 東京 03(3846)9545 大阪 06(6934)0300

日本製

(01-1102)

●鉛・クロム化合物は一切使用していません。