



塩害・サビに強いシルバーペイント

# 油性シルバーコート

Silver coat

銀光沢

速乾タイプ

銀光沢

1回塗り

使用方法・注意事項をよく読んでから  
使用して下さい。

強力サビドメ剤配合

屋内外の鉄・鉄製品に

65ml

標準塗り面積  
(1回塗り)

0.8~1.2m<sup>2</sup>  
タタミ0.5~0.7枚分

乾燥時間

夏期/3~5時間

冬期/6~10時間

塗り重ね時間の目安

夏期/1日以上

冬期/2日以上



塗料/用剤は  
ペイント  
うすめ液  
で割って下さい

うすめずに塗って下さい。

商品名 油性シルバーコート 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(石油樹脂)、油脂、顔料、有機溶剤

用途 鉄・木

**塗装方法** ①塗る面のゴミ・油分・カビ・サビを取り除き、十分に乾かします。②容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーを差し込んで開け、中フタの金属粉を加え、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③うすめずにそのまま塗ります。

**用具の手入れ方法** 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗って下さい。

**取扱い上の注意** ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。⑦金属光沢が低下しますので、残った塗料はできるだけ早く使い切ってください。⑧容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

**保管上の注意** ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたすらをしないよう注意して下さい。②残った塗料は、フタをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

警告



●引火性の液体である。●有機溶剤中毒の恐れがある。

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(S-040)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12  
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 東京 03(3846)9545  
日本製 大阪 06(6934)0300