



透明(クリア)

天然オイル

油性 チークオイル 100ml

標準塗り面積(2回塗り)

0.6~1㎡

タタミ0.3~0.8枚分



塗装用具は
ペイント
うすめ液
で洗って下さい

うすめずに塗って下さい。

用途 家具・木工品など
屋内未塗装木部
(床を除く)

乾燥時間

夏期/約24時間
冬期/約48時間

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

塗り重ね時間の目安

夏期/1日以上
冬期/2日以上

商品名 チークオイル

品名 油性塗料

成分 油質、有機溶剤

使用方法

①すでにある塗膜・汚れ・ワックス・油分をよく落とします。②木部の表面をサンドペーパー(#400くらい)で木目に沿って研磨し、下地を十分に調整します。③容器ごとよく振って中身を混ぜてからフタをあけます。④木目に沿ってムラにならないようにたっぷりと塗り、そのまま20~30分放置し、木材に良く浸透させます。表面が乾かないうちに布で拭き取ります。しばらくすると余分なオイルがにじみ出てくるので数回繰り返し拭き取ります。⑤十分にオイルを拭き取った後、1~2日乾燥させ、スチールワール雑巾で木目に沿って磨き上げます。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保存し、子供が飲飲・飲食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところには置かないで下さい。③残ったオイルはしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑥取扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑦オイルがついても支障がない服装で作業して下さい。⑧天気の良い日に塗って下さい。⑨あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響などを確かめてから塗装して下さい。⑩塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑪拭き取り作業に使った布を丸めたまま放置すると自然発火の恐れがありますので、必ず水に漬けておき、そのままゴミ処理して下さい。⑫容器はオイルを使い切ってから捨てて下さい。⑬やむをえずオイルを捨てる場合は、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑭オイルを移し替える場合は金属等の溶けない容器をご使用下さい。⑮容器を落下させると、ガラスビンが割れることがありますので取扱いに注意して下さい。

危険



●引火性あり
●有害性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁
油ワニス(P-014)

お客様相談室 ☎06-6934-0300

キャップ：プラスチック(PP)
中ぶた：プラスチック(PE)
容器：ガラス 日本製

01-1701

4 970925 521583