




半ツヤ透明

1液型ウレタンニス

油性 超耐久 屋外用ニス

用途 玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)

紫外線吸収剤により
変色を防ぐ



300ml

標準塗り面積(2回塗り)

1.8~3.0㎡
タタミ1.1~1.8枚分

乾燥時間

夏期/4~6時間
冬期/8~15時間

塗り重ね時間の目安

夏期/1日以上
冬期/2日以上

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品名 超耐久屋外用ニス 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(ウレタン)、油脂、紫外線吸収剤、有機溶剤

特長

- 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
- 木部への浸透・密着性に優れていますので、塗膜の耐久性が抜群です。
- 木製ドアの塗り替えにも最適です。

塗装方法

- ①はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。
●塗る面の汚れやワックスを取り、油分はペイントうすめ液で拭いてよく落とし、充分に乾かします。
- ②ニスがついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- ③目の粗い木部はサンドペーパー(#240くらい)を木目にとって軽くかけ、とのごなどで目どめをします。
●旧塗膜がある場合は、サンドペーパー(#400くらい)で研磨します。
- ④容器ごとよく振って中身を混ぜて均一にします。
●1回目の塗装は、木部への浸透性を良くするため、ペイントうすめ液で50~60%希釈して塗ります。
●2回目の塗装はうすめずに塗ります。ニスの粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。
- ⑤2回塗りを標準とします。塗り重ねは1日(冬期は2日)以上おいてからします。乾燥が不十分な状態で塗り重ねると塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。
●重ね塗りをする前に、1回目の塗膜にサンドペーパー(#400~#600)をかけること、よりきれいに仕上がります。
- ⑥ハケは、毛のやわらかい白毛のニスハケが適しています。
●コーナや塗りにくいところは先にすくいハケで塗ります。広い面積の部分ははたきハケを使うと速く、楽に塗ることが出来ます。
●マスキングテープは、ニスが手につかなくなったらはがします。
※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ
- 遺伝性疾患のおそれ ●農薬の害 ●呼吸器への刺激のおそれ
- 眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp



お客様相談室

☎06-6934-0300

用具の手入れ方法

ニスが乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗いで洗って下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑥ニスがついても支障がない服装で作業して下さい。⑦雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗装して下さい。⑧UV塗装・セラミック塗装をしたものなど密着しないものがあります。あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗って下さい。⑨塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑩うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、うまく仕上がらない場合があります。⑪ニスを移し替える場合は金属等の溶けない容器をご使用下さい。⑫塗料が付着したウエスなどは放置せず、廃棄するまで水に浸しておいて下さい。⑬容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。⑭やむをえずニスを捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑮容器を落さずさせること、ガラスビンが割れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところには置かないで下さい。③残ったニスは、しっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂クリヤ塗料(U-012)

日本製

01-1609

キャップ: プラスチック(PP)

中ぶた: プラスチック(PE)

容器: ガラス