サビの上からそのまま塗れる 油性 超耐久 シリコンアクリル トタン用スーパー

酸性雪・酸性雨・塩害に強い

塗り方

- はがれかかった古い塗膜やボロボロと取れるようなサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して取り除きます。何度も塗り替えられて塗膜が複雑にも重なっている場合は、膜下層の密着力低下によるハクリを起こすことがあります。ので、特に念入りに劣化した塗膜を取り除いて下さい。
- 旧塗膜の表面を軽く手で触れて色落ちする（チョーキングしている）場合は、ペイントうすめ液で拭き取る、或いはキモ洗いながらデッキブラシでこするなどして、手で触れてもほとんど色落ちしなくなる程度まで劣化した部分を除去します。
- 塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、油分やワックスはペイントうすめ液で拭いて、よく乾燥とします。
- 塗る面を充分に乾かします。
- 塗料がついてほしくないところは、ありかじめマスキングテープなどでおおいます。

- 塗料は、棒などで容器の底までよくかき混ぜて均一にします。（キャップを閉じる前に、当ラベルに記載の「容量」を参照して、必要量を確認してください。）
- 塗料を使いきる場合は、缶の天面を出切りなどで切り開き、棒などで缶の底までよくかき混ぜて均一にします。
- サビを落としたところは、その部分をも二本塗りしておきます。
- 塗料を移し替える場合は、金属缶などの別ない容器を使用します。

- コーナーや塗りにくいところは、先にすじかいバケやミニコテバケで塗っておきます。
- 広いところは、ローラーバケ・コテバケ・ヘラなどを使うと、速く、薄く塗ることができます。
- マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。
- 表記の乾燥時間は半硬化に至て軽くこすって跡がつかない状態の時間です。
- ハケや用具は、乾かないうちにペイントうすめ液かアサヒペンハケ洗い液で洗います。塗料を新鮮なままでしっかり取ってから洗えば、ペイントうすめ液は少量でおすみます。
- 残った塗料は、缶くキャップをして保管します。

危険

●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入ったときは、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い流そう。痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

商品名

油性超耐久シリコンアクリルトタン用

品名

合成樹脂塗料

成分

合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤

特長

- サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
- 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
- 特殊防サビ剤配合でサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
- 紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので、長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。
- 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。

用途

屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部

（熱源などの直接接触部等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません）

うすめ方

塗料の粘度が高くて塗りにくいときには、ペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。合成ボイル油では絶対にうすめないで下さい。

用具の手入方法

塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。ハケについている塗料を新鮮紙などでしっかり取ってから洗えば、うすめ液は少量でおすみます。

取扱い上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 火災のあるところでは塗らないで下さい。
3. 体調が悪いときや、アレルギー化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
4. 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
5. 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、保護手袋(塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすことがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。
6. 塗料が衣服につくと取れません。塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
7. 雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。
8. 結露する時間には半後3時までに塗り終えて下さい。
9. あらかじめ拭けたない部分で試し塗りをして、色・乾燥時・下地への影響・密着性などを確かめてから塗って下さい。特殊なサイディング、コーキング材・シーリング材の中にはパジキが生じたり変質しないものがあります。
10. 屋根等塗る場合は、踏み外が危険になるように最下段等を考えて塗って下さい。また転落事故のないよう充分に注意して作業して下さい。塗料が乾燥するまでは、たいへんすべりやすいので塗膜の上を歩かないよう注意して下さい。
11. 新しいトタン板に塗る場合はすぐに塗らず、表面のツヤがに近くなってから塗る方が密着力が増します。
12. トタン板に塗装する場合はハガレの原因となりますので、サビドメ塗料での下塗りはしないで下さい。
13. 冬すぎすぎたり、うすく塗りすぎると、充分な効果が得られない場合があります。
14. 塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
15. 塗り重ねる場合は夏期1日以上、冬期2日以上乾かしてから塗って下さい。乾燥が不充分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。
16. コールタールを塗ってある上には、トタン用の塗装を砂使い下さい。
17. 樹脂塗料を使い切ってから続けて下さい。
18. やむをえず塗料を捨てるときは、油性塗料用溶化剤で固化するか新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
19. 塗料が付着したボロ布などを丸めたまま放置すると、自然発火する恐れがありますので、廃棄するまで必ず水に漬けておき、そのままゴミとして処分して下さい。
20. 容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
② 直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。
③ 残った塗料はしっかりとキャップをしめて保管し、できるだけ早く使い切って下さい。

第2石油類／危険等級Ⅱ／火気厳禁／合成樹脂エナメル塗料(A-070)

株式会社 アサヒペン
大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300

プロテクター：プラスチック(PP)
中ぶた：プラスチック(PE)
容器・キップ：スチール
日本製
00-1502

速乾タイプ 特殊防サビ剤配合 アサヒペン 美しいツヤ長持ち

サビ落とし不要

サビの上からそのまま塗れる

油性 シリコンアクリル 超耐久 トタン用スーパー

紫外線劣化防止剤(HALS)配合 紫外線 汚れ 塩害 トリプルブロック

紫外線に強い
汚れがつきにくい
優れた防サビ性
抜群の密着力

用途 屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 屋外の鉄部や木部

酸性雪、酸性雨、塩害に強い 高耐候性塗料

塗りにくいときは ペイントうすめ液 (10%以内) でうすめて下さい

12kg

標準塗り面積（1回塗り） 110~140㎡ タタミ 66~85枚分

乾燥時間 夏期／2~3時間 冬期／5~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期／1日以上 冬期／2日以上

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHIPEN CORP.

速乾タイプ 特殊防サビ剤配合 アサヒペン 美しいツヤ長持ち

サビ落とし不要

サビの上からそのまま塗れる

油性 シリコンアクリル 超耐久 トタン用スーパー

紫外線劣化防止剤(HALS)配合 紫外線 汚れ 塩害 トリプルブロック

紫外線に強い
汚れがつきにくい
優れた防サビ性
抜群の密着力

用途 屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 屋外の鉄部や木部

酸性雪、酸性雨、塩害に強い 高耐候性塗料

標準塗り面積（1回塗り） 110~140㎡ タタミ 66~85枚分

乾燥時間 夏期／2~3時間 冬期／5~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期／1日以上 冬期／2日以上

12kg

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHIPEN CORP.

速乾タイプ 特殊防サビ剤配合 アサヒペン 美しいツヤ長持ち

サビ落とし不要

サビの上からそのまま塗れる

油性 シリコンアクリル 超耐久 トタン用スーパー

紫外線劣化防止剤(HALS)配合 紫外線 汚れ 塩害 トリプルブロック

紫外線に強い
汚れがつきにくい
優れた防サビ性
抜群の密着力

用途 屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 屋外の鉄部や木部

酸性雪、酸性雨、塩害に強い 高耐候性塗料

塗りにくいときは ペイントうすめ液 (10%以内) でうすめて下さい

12kg

標準塗り面積（1回塗り） 110~140㎡ タタミ 66~85枚分

乾燥時間 夏期／2~3時間 冬期／5~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期／1日以上 冬期／2日以上

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHIPEN CORP.