

サビの上からそのまま塗れる 油性 超耐久 シリコントタン用スーパー

塗り方

①下地調整

●はがれかかった古い塗膜やボロボロと取れるようなサビは、皮スワイヤー・ブラシ・サンダーペーパーなどを使用して取り除きます。何層も塗られられて塗膜が厚い場合、下層の密着が低下によるハクリを起こすことがありますので、特に念入りに劣化した塗膜を取り除いて下さい。

●目詰りの表面を軽く手で触れて色落ちする(チョーキングしている)場合は、ペイントうすめ液で拭き取る。或いは水を濡しながらデッキブラシでこするなどで、手で触れてもほとんど艶が失くなる程度まで劣化した部分を除去します。

●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、水分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。

②養生

●塗る面を充分に乾かします。

●塗料がついておけるところは、あらかじめメスキングテープなどでおおいます。

③よくかき混ぜる

●塗料は、樽などで容器の底までよくかき混ぜて均一にします。(キャップを開ける前に、缶を逆さにして充分振り動かさば、よく混ぜます)

●塗料を使い切る場合は、缶の底面を缶切りなどで切り開き、樽などで缶の底までよくかき混ぜて均一にします。

●塗料を移し替える場合は、金属などの腐けにくい容器を使用します。

④下塗り

●サビを落としたりしたところは、その部分を先に本品で塗っておきます。

⑤塗装

●コーナや塗りにくいところは、先にすじがけバケやミニコバケで塗っておきます。

●広いところは、ローラー・バケ・コバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。

●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡が残らない状態)の時間です。

⑥あとしまつ

●バケや用具は、乾かないうちにペイントうすめ液かアサヒペンハケ洗い液で洗います。塗料を新聞紙などで拭き取ってから洗えば、ペイントうすめ液は少量ですみます。

●残った塗料は、固くキャップをして保管します。

危険

●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眼やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

●目に入ったときは、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

●誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気清浄な場所まで移動し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(A-070)
プロテクター: プラスチック(PP)
缶: プラスチック(PE)
容器: キャップ: スチール

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

速乾タイプ 特殊防サビ剤配合 アサヒペン 美しいツヤ長持ち

油性 超耐久 シリコントタン用スーパー

紫外線 汚れ 塩害 トリプルブロック

紫外線に強い 汚れがつきにくい 優れた防サビ性 抜群の密着力

用途
屋根・といひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部

酸性雪、酸性雨、塩害に強い 高耐候性塗料

標準塗り面積(1回塗り)
55~70㎡ 33~42枚

乾燥時間
夏期/2~3時間
冬期/5~8時間

塗り重ね時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

6kg

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

速乾タイプ 特殊防サビ剤配合 アサヒペン 美しいツヤ長持ち

油性 超耐久 シリコントタン用スーパー

紫外線 汚れ 塩害 トリプルブロック

紫外線に強い 汚れがつきにくい 優れた防サビ性 抜群の密着力

用途
屋根・といひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部

酸性雪、酸性雨、塩害に強い 高耐候性塗料

標準塗り面積(1回塗り)
55~70㎡ 33~42枚

乾燥時間
夏期/2~3時間
冬期/5~8時間

塗り重ね時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

6kg

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

サビの上からそのまま塗れる 油性 超耐久 シリコントタン用スーパー

商品名 油性超耐久シリコンアクリルトタン用

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤

特長

- サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
- 1回塗りで仕上がり、作業性が抜群です。
- 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期高耐候性を保ちます。
- 紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので、長期高耐候性を維持し、耐候性が格段に優れています。
- 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているため、汚れが付きにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期トタン板を保護します。

取扱い上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 火気のあるところでは塗らないで下さい。
3. 体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は、使用しないで下さい。
4. 溶剤蒸気を吸い込まないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
5. 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、保護手袋(塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすことがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。
6. 塗料が衣服につくと取れません。塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
7. 雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。
8. 結露する時期には午後3時までに塗り終えて下さい。
9. あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗って下さい。特殊なサイディング、コーキング材・シーリング材の中にはハジキが生じたり密着しないものがあります。
10. 屋根を塗る場合は、降りる所が最後になるように順序を考えて塗って下さい。また転落事故のないよう充分に注意して作業して下さい。塗料が乾燥するまでは、たいへんすべりやすいので塗膜の上を歩かないよう注意して下さい。
11. 新しいトタン板に塗る場合はすぐに塗らず、表面のツヤがにごってから塗る方が密着力が増します。
12. トタン板に塗る場合はバケレの原因となりますので、サビドメ塗料での下塗りしないで下さい。
13. うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。
14. 塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
15. 塗り重ねる場合は夏期1日以上、冬期2日以上乾かしてから塗って下さい。乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がる場合があります。
16. ゴールターを塗ってある上には、トタン用の銀をお使い下さい。
17. 容器は塗料を使い切った後から捨てて下さい。
18. やむを得ず塗料を捨てるときは、油性塗料用固着剤で固化するが新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
19. 塗料が付着したボロボロ布などを見つけたまま放置すると、自然発火の恐れがありますので、廃棄するまで必ず水に漬けておき、そのままゴミとして処分して下さい。
20. 容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したとすをしないように注意して下さい。
- ② 直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になると、容器がさびやすいところは置かないで下さい。
- ③ 残った塗料はしっかりとキャップをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製 00-1502