



ダークオーク

1液型ウレタンニス

油性 木工用 着色ニス

用途 木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品

標準塗り面積(2回塗り)

タタミ 1.1~1.9枚分
1.8~3.2㎡

乾燥時間

夏期 / 1~2時間
冬期 / 3~6時間



塗りにくいときは
**ペイント
うすめ液**
(5~10%)
でうすめて下さい



無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

300ml

注意書をよく読んでから使用して下さい。

商品名 木工用着色ニス

種類 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(ウレタン樹脂)、顔料、有機溶剤

特長

- 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
- 摩擦・衝撃に強く、耐久性が優れています。

塗装方法

- ① ● はがれかかった古い塗膜は、十分に取除きます。
● 塗る面の汚れやワックスを取り、油分はペイントうすめ液で拭いてよく落とします。
- ② ● ニスがつかないところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- ③ ● 目の粗い木部はサンドペーパー(#240くらい)を木目にそって軽くかけ、とのごや木部用プライマーで目どめをします。
- ④ ● 容器ごとよく振って中身をかき混ぜて均一にします。
● ニスの粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(5~10%)うすめます。
- ⑤ ● 2回塗りを標準とします。塗り重ねは1日(冬期は2日)以上おいてからにします。乾燥が不十分な場合、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。
● 重ね塗りをする前に、1回目の塗膜にサンドペーパー(#400~#600)をかけると、よりきれいに仕上がります。
- ⑥ ● マスキングテープは、ニスが手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

ニスが乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしないように注意して下さい。
- ② 残ったニスは、ふたをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

株式会社 ASAHI PEN

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室

東京03(3846)9545 / 大阪06(6934)0300

4 970925 526106

取扱い上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ② 火気のあるところでは塗らないで下さい。
- ③ 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。
- ④ 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
- ⑤ 取扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
- ⑥ ニスがつかなくても支障がない服装で作業して下さい。
- ⑦ 塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。
- ⑧ 床を塗る場合は、出口が最後になるように、順序を考えて塗って下さい。
- ⑨ UV塗装・セラミック塗装をしたものなど密着しないものがあります。あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。
- ⑩ 塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
- ⑪ うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、うまく仕上がらない場合があります。
- ⑫ 表示してある色は、実際の色とは多少異なることがあります。
- ⑬ 容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。
- ⑭ やむをえずニスを捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ⑮ 塗料を移し替える場合は金属等の溶けない容器をご使用下さい。

警告

- 引火性の液体である。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。



救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類 / 危険等級Ⅲ / 火気厳禁 / 合成樹脂クリヤ塗料(U-001)

キャップ: プラスチック(PP)
中ぶた: プラスチック(PE)
容器: ガラス
(00-0809)