

商品名 油性焼き杉用塗料
品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アルキド)、有機溶剤、顔料(クリヤには含まず)、木材防虫剤、防カビ剤

特長
 ●防腐・防虫・防カビ効果により長期間素材を守ります。
 ●焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。
 ●深く浸透するため、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。
 ●安全性を配慮した薬剤を使用しています。

用途
 屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)

うすめ方 うすめずにそのまま塗ります。

塗装方法

- すでにある古い塗膜は、皮スキ、サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。
 ●塗る面のゴミ・カビ・汚れを取り、ワックスや油分はペイントうすめ液でよく拭き取り、充分に乾かします。
 ●ヤニの多い箇所はあらかじめラッカーうすめ液で充分にヤニを拭き取っておきます。
 ●目の粗い木は、サンドペーパー(＃180～＃240)を軽くかけてから、とどこで目止めをします。
- 塗料がついて困るところは、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。
- キャップを開ける前に容器を逆さにしてよく振り動かして塗料をよく混ぜます。キャップを開けたら棒などで底までよくかき混ぜて塗料を均一にし、必要量を口の広い容器に移します。使用中もときどきかき混ぜます。
- ステイン用ハケを用いて木目に沿ってたっぷりとい吸い込ませるように塗ります。広い平面の場合はコテバケを使用すると早くきれいに塗ることが出来ます。
 ●2～5時間乾燥させてから、さらに塗り重ねます。
- マスキングテープは塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちにペイントうすめ液かハケ洗い液で洗います。

危険	   
●引火性あり ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●遺伝性疾患のおそれ ●臓器の障害のおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性	

救急処置
 ●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 ●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所へ安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂クリヤ塗料(P-004)

取扱い上の注意

①本品は他の塗料がすでに塗装されている面には適しません。充分に塗膜を取り除いてから塗装して下さい。(ただし、本品の塗り替えの場合は重ね塗りができます)②表示の用途以外には使用しないで下さい。③犬小屋や鳥かご、その他ペントなどがなめたり、かじったりするような木部には使用しないで下さい。④食品や食器が置かれるところには使用しないで下さい。⑤プリント合板・化粧合板などには適しません。⑥塗料のかくはんが不足すると、中身の成分が混ざらずに充分な効果を発揮できない場合があります。⑦クリヤの塗料は白濁していますが、乾燥後はクリヤになります。⑧クリヤは屋外の直射日光が当たる面では、有色品に比べて色あせしやすい傾向があり、未塗装部分と同様に素地が(灰色等に)変色します。⑨本品は素材の風合いを生かしたシックなつや消し仕上げになります。⑩火気のあるところでは塗らないで下さい。⑪天気の良い日に、風通しをよくして塗って下さい。⑫有機溶剤が含まれており、長時間そのにおいをかぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こすことがありますので、塗装中及び塗装後もにおいがなくなるまで換気をよくして下さい。⑬溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らぬよう、また誤飲しないように保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。⑭塗料が皮膚につくとかぶれることがありますので、取扱い時には必ず保護手袋、作業着を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑮病人・妊婦・乳幼児・薬剤や有機溶剤によってアレルギー症状やかぶれ等をおこしやすい方、化学物質に敏感な方のある場所では取扱わないで下さい。⑯吹き付け塗装は絶対にしないで下さい。⑰塗料が草木などの植物にからないよう、また、金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないように注意して下さい。⑱塗料が木材以外にかかった場合は中性洗剤で洗った後、充分に水洗いして下さい。⑲マスキングテープの端から塗料がにじむことがあります。⑳下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり状態や乾燥性が大きく左右されますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・浸透性・下地への影響などを確かめてから塗装して下さい。㉑ヤニのある箇所は乾燥がかなり遅くなったり、場合によっては乾かないことがあります。㉒塗面・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件により多少異なります。㉓乾燥後も衣服や洗濯物がすれたりすると汚れることがありますので、乾いた布でよく拭いてから使用して下さい。㉔塗料を拭き取った布をまるめたまま放置すると自然発火の恐れがありますので、捨てるまでは水に漬けておき、そのまま廃棄して下さい。㉕取扱い後は必ず手洗い、うがいを充分に行ってください。㉖塗料が付着した作業着はそのまま洗濯せず、洗濯してから洗濯して下さい。㉗表示の色は印刷のため、実際の色と多少異なります。㉘容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。㉙やむを得ず塗料を捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。㉚容器を落させると中身が漏れることがありますので、取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところにはおかないで下さい。③残った塗料はしっかりとキャップをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

株式会社 **アサヒペン** 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>
 お客様相談室 ☎06-6934-0300

プロテクター：プラスチック(PP) 日本製
 中がた：プラスチック(PE) 01-1601
 容器・キャップ：スチール



Wood Care

油性 焼き杉用塗料
 浸透性抜群!

用途

屋外の焼き杉、
屋外未塗装木部に

Wood Care


防腐 防虫 防カビ

油性 焼き杉用塗料
 浸透性抜群!



用途 屋外の焼き杉、屋外未塗装木部に

- 焼き杉の風合いを生かした透明着色仕上げ
- 塗膜のヒビワレやハガレが生じない浸透性タイプ



無鉛塗料
 鉛・クロム化合物は使用していません。

標準塗り面積(2回塗り) **4.0~7.0㎡**
 タタミ2.5~4.3枚分

乾燥時間
 夏期/12~24時間
 冬期/1~2日

塗り重ね時間の目安
2~5時間



塗装用具はペイントうすめ液で洗ってください。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

うすめずに塗って下さい。

ご注意

使用前に、容器を逆さにしてよく振り動かして、塗料を均一な状態にして下さい。うすめる必要はありません。そのまま使用して下さい。

