

アサヒペン



蛍光・夜光塗料の発色効果を高める

蛍光・夜光塗料用 下塗リスプレー

屋内外の木部・鉄部・プラスチック(スチロール・ABS・硬質塩ビ・アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリートの下塗り用

ホワイト

標準塗り面積
(1回塗り)
0.4~0.5m²
タタミ0.2~0.3枚分

乾燥時間
夏期/30分~60分
冬期/1~2時間



100ml

New 回しやす
パターン変更ノズル付

ガス抜きキャップは、必ずキャップに貼っている説明に従って使用して下さい。

商品名 蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

使用方法

①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等を取り
ます。②塗料がついては固る周囲は、あらかじめメ
スキングテープ等でおおいます。③使用するときは、
容器を充分に振り(かくはん)の音が聞こえてから
約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどきふり
動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹きつけ
るとき、塗る面と噴出口との間は20~30cmの間隔
をとります。⑤自立たない部分で試し塗りをして色・
噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性など
をよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。
⑥一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動し
ながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗
り重ねます。⑦使用後は、容器を逆さにして2秒くら
い空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをし
ます。⑧4時間以上乾かしてから上塗りします。

用具の手入れ方法

ラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

1. 幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・
誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
2. 中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿
った場所などサビやすいところや、直射日光のあ
たるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温
度が高くなるところには置かないで下さい。

危険



- 引火性あり
- 有害性あり

救急
処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、
できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗
い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは、
医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなっ
た場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要
に応じて医師の診察を受けて下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②体調の
悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しな
いで下さい。③天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。
④取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ボ
リ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎
症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないよう
にして下さい。また吸い込んだり、目に入らないよう注
意して下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾
燥中ともに換気をよくして下さい。⑥塗料を吹きつけ
るときは、人や物にかからないよう注意して下さい。⑦容
器を逆にした状態では吹き付けできません。⑧表示の色は、
実際の色と多少異なることがあります。⑨塗り面積・乾燥
時間は、素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異な
ります。⑩やむをえず中身の塗料を捨てるときは、火気
のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かして
から一般ゴミとして処分して下さい。⑪容器を捨てる際には、
キャップに貼っている説明に従い、ガス抜きキャップを使
って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはしっかり区
別して捨てて下さい。⑫容器を落し下せると中身が吹き
出すことがありますので取扱いに注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、
危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用
しないこと。
- ③高温にすると破裂の
危険があるため、直射日光の当たる所
や火気等の近くなど温度が40度以上
となる所に置かないこと。
- ④火の中に入
れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME

第1石油類40ml / 危険等級II / 火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料 (A-030)

フィルム:プラスチック(PP) ボタン:プラスチック(PE)
キャップ:プラスチック(PP) 容器:スチール

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室
☎ 06-6934-0300

日本製
01-1502