

ASAHI PEN

水性スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料



酸性雨・排気ガス
塩害に強い

特許商品
No.2628447
1/12L

標準塗り面積

一般色(1回塗り)
0.5~0.8㎡
タタミ0.3~0.5枚分

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ねの目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上



超多用途

屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
トタン・プラスチック(一部を除く)など

超耐久
2倍長もち

- シリコン樹脂配合
- フッ素樹脂配合
- 紫外線劣化防止剤配合 (HALS)
- 自動車用高耐候性
二酸化チタン使用(白系塗料)



注意書きをよく読んで
から使用して下さい

商品名 水性スーパーコート

品名 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(シリコンアクリル・フッ素)、顔料、紫外
線劣化防止剤(HALS)、防カビ剤、サビドメ剤、水

塗装方法

①塗る面のゴミ・汚れ・油分を
取り除きます。②フタに手を
そえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなど
を差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分
にかき混ぜて均一にします。③塗料の粘度が高く
塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用し
ないで下さい。②目に入っ
たり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないように注意して取
扱して下さい。③塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
④5℃以下のときは塗らないで下さい。⑤発泡スチロール・
アクリル・硬質塩ビ以外のプラスチックには適しません。
⑥鉄部に直接塗る場合は、十分にサビを落とし、サビドメ塗料
を下塗りして下さい。⑦塗膜と塗膜・ビニール・レザー等が強い
力で重なりあうと、くっつくことがあります。⑧容器は塗料
を使い切ってから捨てて下さい。⑨やむをえず塗料を捨て
るときは、水性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗
り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かない
ところに保存し、子
供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意し
て下さい。②直射日光や火気のある場所、
-5℃以下になるところ、自動車内などの高温
になるところ、容器がさびやすいところには置
かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタ
をしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

危険



●有害性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、
できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早
く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなっ
た場合には、空気の清浄な場所で安静にし、
必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で
洗い落とし、痛み又は外観に変化があるど
きは、医師の診察を受けて下さい。

株式会社 ASAHI PEN 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300 日本製 01-1205