



水性スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

超多用途

屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
トタン・プラスチック(一部を除く)など

超耐久
2倍長もち

- シリコン架橋システム
- フッ素樹脂配合
- 紫外線劣化防止剤配合 (HALS)
- 自動車用高耐候性
二酸化チタン使用(白系塗料)



酸性雨・排気ガス
塩害に強い

特許商品
No.2628447
1/5L

標準塗り面積

一般色(1回塗り)
1.4~1.9㎡
タタミ0.9~1.2枚分

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ねの目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上



(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	A02123
ホルムアルデヒド 放散抑制	F☆☆☆☆
問い合わせ	http://www.tanyo.or.jp
建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室等に安心して使用できます。	



注意書きをよく読んで
から使用して下さい

商品名 水性スーパーコート 品名 合成樹脂塗料(水系)
成分 合成樹脂(シリコンアクリル・フッ素)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防カビ剤、サビドメ剤、水

用途 ●フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品●カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい●コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やべい●ドア・雨戸・羽目板・板べい●ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品●台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁●発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面●いぶし瓦・釉薬瓦・モニエル瓦、カベ紙、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも濡れているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。

塗装方法 ①塗る面のゴミ・汚れ・油分はペイントうすめ液で拭いて、よく落とします。②塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。③フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナドライバなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。④塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないように注意して取扱して下さい。③塗装中・乾燥中ともに換気をよくし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。④塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑤天気がよく、湿度の低い日に塗って下さい。⑥塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。⑦鉄部に直接塗る場合は、十分にサビを落とし、サビドメ塗料を下塗りして下さい。⑧新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後3週間以上経ってから行い、アサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。⑨高温になると塗膜がやわらかくなる傾向があります。また塗膜と塗膜・ビニール・レザー等が強い力で重なりあうと、くっつくことがあります。⑩塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑪容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑫やむをえず塗料を捨てるときは、水性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

危険



- 遺伝性疾患のおそれ
- 臓器の障害のおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

株式会社 ASAHI PEN

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300 日本製 01-1205