ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群

1回塗り 水性 外かべ凹凸塗料 ツヤあり

水性アクリル弾性塗料

塗り方

- はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。
- ひび割れやすきまなどは、あらかじめコーキング材やシーリング材などで補修しておきます。
- 塗る面のゴミや汚れを取り、カビはカビとり剤で、油分・ワックスはペイントシンナーで拭いてよく乾かします。
- 塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおっておきます。

- 塗料は、棒などで容器の底までよくかき混ぜて均一にします。(キャップをおける前に、缶を逆さにして充分振り動かせば、よく混ざります)
- 塗料を使いきる場合は、缶の天面を缶切りなどで切り開き、棒などで缶の底までよくかき混ぜて均一にします。



- コーナーや塗りにくいところは、先にすじかいハケやミニコテバケで塗っておきます。
- 広い面積の部分は、凹凸用塗料専用ローラー(マスチックローラー)に、塗料を均一にたっぷりと含ませて、まんべんなく塗り広げます。平滑な面は塗膜が不均一になりやすいので、ローラー自動塗布方向に調整しながら塗ります。
- 次に、塗料を均一に少量含ませ、上から下へ一定方向にローラーを転がして模様づけします。
- よりよく仕上げたい場合は、1回目が乾いてから万能ローラーバケ(中毛)で2回目を塗ります。(このときは水で10~15%ちょうど、よくかき混ぜて均一にしてから塗ります)
- マスキングテープは、塗料が乾かないうちにはがします。乾いてしまったときは、溶剤布ウッターナイフでけってはがします。
- 塗装後一日以上、充分に乾燥させます。不充分な場合、水がかかったり、雨や結露によって塗膜が流れたり、ハブレ・ツヤ・ムラの原因になることがあります。
※表記の乾燥時間は、半硬化状態で軽くこすって跡がつかない状態の時間です。

- ハケや用具は、乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
- 残った塗料は、固くキャップをしめて保管します。

危険 ●襲器の障害 ●水生生物に毒性

救急処置
- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

商品名	水性外かべ凹凸塗料
品名	合成樹脂塗料(水系)
成分	合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水

特長
- 専用のローラバケで容易に、ツヤありの風格ある、美しい立体凹凸模様仕上げができます。
- 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
- 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れやき裂に強い塗料です。
- 汚れがつきにくく、防水性や耐候性にも優れ、長期間建物の美観を保ちます。

用途
- 屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・スレート・レンガ・しっくい・木部などの壁・天井へいなど。

浴室・台所には適しません。また、絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

塗装用具
凹凸用塗料専用ローラー(マスチックローラー)をご使用下さい。
アサヒペンペイントスプレーヤーでは塗装できません。

うすめ方
原則として、うすめないで塗って下さい。

用具の手入れ方法
塗料が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

取扱い上の注意
①表示の用途以外に使用しないで下さい。②体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③目に入ったり皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると、炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。④塗装中、乾燥中にも換気をよくし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。⑤塗料がついても支障がない箇所で作業をして下さい。⑥塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気のよい日に塗って下さい。⑦塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時期に塗って下さい。⑧あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・密着性などを確かめてから塗って下さい。特殊なコーキング材・シーリング材の中には密着しないものがあります。⑨コンクリート・モルタル・しっくいなどのアルカリ素材の上に塗ると一時的に臭いが強くなることがあります。⑩塗り重ねるときは、夏期4時間以上、冬期は12時間以上乾かしてから塗って下さい。⑪塗ったときの凹凸模様は、塗布量とローラーの押さえ具合で多少異なります。⑫塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑬容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑭やわらえず塗料を捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化させから、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑮容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

下地処理の注意
① つるつるした面は、サンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。
② 旧塗膜を触って粉が手につく場合は、必ずアサヒペン強性シーラーまたはアサヒペン強浸透性水性シーラーを下塗りして下さい。
③ カビがはえている所はカビトリ剤でカビをとってから塗って下さい。
④ 藻(モ)、コケがはえている所は、水をかけながらタワシ等で取り除いてから塗って下さい。
⑤ くぼの部分と鉄部に直接塗る場合は、充分にサビを落とし、サビドメ塗料を下塗りして下さい。
⑥ 新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後1カ月以上経ってから行い、必ずアサヒペン強性シーラーまたはアサヒペン強浸透性水性シーラーを下塗りして下さい。

保管上の注意
① 幼児の手が届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食したまずいをしないように注意して下さい。
② 直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。
③ 残った塗料はしっかりとキャップをしめて保管し、できるだけ早く使いりつて下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 http://www.asahipen.jp お客様相談室 ☎06-6934-0300

プロフェッショナル・プラスチック(PP)・刷毛・キャップ・スチール 日本製 01-1605

防カビ剤 防藻剤配合

アサヒペン

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群

水性 外かべ凹凸塗料

汚れがつきにくい高級弾性塗料

ツヤあり 凹凸仕上げ

モルタル壁・ブロックベイ・リシン壁や木部に

14L

標準塗り面積(1回塗り) 12~16㎡ タタミ7~10枚分

塗装用具は 水でおとります。 うすめずに塗って下さい。

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

乾燥時間 夏期/2~3時間 冬期/6~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期/4時間以上 冬期/12時間以上

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHIPEN CORP.

防カビ剤 防藻剤配合

アサヒペン

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群

水性 外かべ凹凸塗料

汚れがつきにくい高級弾性塗料

ツヤあり 凹凸仕上げ

乾燥時間 夏期/2~3時間 冬期/6~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期/4時間以上 冬期/12時間以上

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

モルタル壁・ブロックベイ・リシン壁や木部に

14L

標準塗り面積(1回塗り) 12~16㎡ タタミ7~10枚分

専用ローラー(凹凸用塗料専用ローラーバケ)で塗装すると凹凸状に仕上がります。

塗装用具は 水でおとります。 うすめずに塗って下さい。

ASAHIPEN CORP.

防カビ剤 防藻剤配合

アサヒペン

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群

水性 外かべ凹凸塗料

汚れがつきにくい高級弾性塗料

ツヤあり 凹凸仕上げ

モルタル壁・ブロックベイ・リシン壁や木部に

14L

標準塗り面積(1回塗り) 12~16㎡ タタミ7~10枚分

塗装用具は 水でおとります。 うすめずに塗って下さい。

無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。

乾燥時間 夏期/2~3時間 冬期/6~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期/4時間以上 冬期/12時間以上

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHIPEN CORP.