



サビを落さず直接塗れる強力タイプ

油性 **サビ鉄用**

用途 屋内外の鉄部・鉄製品に

サビ落とし不要

ANTICORROSIVE
for RUSTY SURFACE

特殊サビドメ剤配合



無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

乾燥時間
夏期/3～5時間
冬期/10～15時間

標準塗り面積
(1回塗り)
1.7～2.3㎡



塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

1/5L

注意書をよく読んで
から使用して下さい。

ツヤ消し
1回塗り

商品名 油性サビ鉄用

種類 合成樹脂塗料(サビ止め)

成分 合成樹脂(アルキド樹脂)、顔料、防錆剤、有機溶剤

用途 鉄製の扉、門扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等あらゆる鉄部、鉄製品のサビ止め

本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをして下さい。

塗装方法 ①塗る面のゴミ・油分・カビ・浮き上がったサビを取り除き、十分に乾かします。②容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③塗料の粘度が高くて塗にくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗いで洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしてしないよう注意して下さい。②残った塗料は、フタをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取り扱って下さい。④有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤取扱い中は手袋等を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑥塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑦天気の良い日に風通しをよくして塗って下さい。⑧あらかじめ目立たない部分で試し塗をして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。⑨うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。⑩塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑪上塗りは、本品を塗装後1日(冬期は2日)以上おいてからにして下さい。⑫容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑬やむをえず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

警告

- 引火性の液体である。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。



引火性あり



有害性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂ペイント(P-009)

株式会社 **アサヒペン**

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室

東京03(3846)9545/大阪06(6934)0300