

アサヒペン

油性鉄部用 シリコン For Metal Coating

サビと戦う!!
強力サビドメ剤配合



速乾
タイプ

超耐久
シリコン変性アルキド樹脂

高光沢
きれいな仕上がり

- 塗膜が硬くキズがつきにくい!!
- シャッターに最適!!
- 鉄・アルミ・ステンレスに塗れる!!*

標準塗り面積 (1回塗り)
1.6~2.2m² タタミ0.9~1.3枚分
乾燥時間
夏期/3~5時間 冬期/6~10時間
塗り重ね時間の目安
夏期/1日以上 冬期/2日以上
塗りにくいときは ペイント うすめ液 （10%程度） を混ぜてください。

ツヤあり
1回塗り
1/5L

消防法上の
非危険物

●鉛・クロム化合物は一切使用していません。
使用方法・注意事項をよく読んで
から使用して下さい。
※アルミ・ステンレスに塗装する場合は、
表面を研磨する必要があります。

商品名 油性シリコン鉄部用 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコン変性アルキド樹脂)、顔料、有機溶剤

用途 ●門扉・ドア・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品、アルミ建材、ステンレス製品●家具・建具などの屋内の木部・木製品(床を除く)(食器など直接口に触れるものや玩具など誤って口に入れる恐れがあるもの、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところには適しません)

塗装方法 ①●はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に取り除きます。●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。油分やワックスはペイントうすめ液でふいてよく落とします。●アルミ建材、ステンレスに塗装する場合には必ず表面をサンドペーパー(#320~600)で研磨して下さい。②塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。③容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にできるだけ幅の広いマイナスドライバーを差し込んで開け、棒などで中身を底から十分にかき混ぜて均一にします。④●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらをはがします。⑤乾燥が不十分な状態で塗り重ねると塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗って下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料の影響で乾燥後もしばらくの間は塗料の臭いが残ります。⑤塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥取扱い中は手袋などを着用して、皮膚に触れないようにして下さい。⑦塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。⑧容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないよう注意して下さい。②残った塗料は、フタをし、直射日光や火気のある場所、容器がさびやすい所を避けて保存して下さい。

危険	
●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性	
救急処置	●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。 ●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。 ●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。 ●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁 合成樹脂調合ペイント(P-017)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室
東京03(3846)9545/大阪06(6934)0300

日本製
01-1106