

アサヒペン

シルバー

塩害・サビに強いシルバーペイント

油性シルバーコート

Silver Coat

銀光沢

速乾タイプ

銀光沢

1回塗り

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

使用方法・注意書きをよく読んでから
使用して下さい。

強力サビドメ剤配合

屋内外の鉄部・鉄製品

1.6L

標準塗り面積
(1回塗り)

23~26m²

タタミ14.0~16.5枚分

乾燥時間

夏期/3~5時間
冬期/6~10時間

塗り重ね時間の目安

夏期/1日以上
冬期/2日以上



塗装用具は
ペイント
うすめ液
で洗って下さい

うすめずに塗って下さい。

商品名 油性シルバーコート 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(石油樹脂)、油脂、顔料、有機溶剤

特長

- たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
- 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
- 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
- 光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。

用途

- 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(食器など直接口に触れるものや玩具など誤って口に入れる恐れがあるもの、常時水につかるところや床、手や衣服が触れるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要などところには適しません)

塗装方法

- ①はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。
●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。油分やワックスはペイントうすめ液でふいてよく落とします。
- ②塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- ③容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。
- ④うすめずにそのまま塗ります。
●コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積の部分はコテバケ・ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。
●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗いで洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、ペイントうすめ液は少量で済みます。

保管上の注意

- ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたすらをしないよう注意して下さい。
- ②残った塗料は、フタをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 東京 03(3846)9545 大阪 06(6934)0300

取扱上の注意

- 1.表示の用途以外には使用しないで下さい。
- 2.火気のあるところでは塗らないで下さい。
- 3.溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。
- 4.有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
- 5.取扱中では手袋などを着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
- 6.塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
- 7.塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗して下さい。
- 8.あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。
- 9.塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
- 10.塗り重ねる場合は、1日(冬期は2日)以上おいてからにしてください。乾燥が不十分な場合、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。
- 11.使用中に水が混入しないようにして下さい。誤って混入してしまった塗料は、廃棄して下さい。
- 12.乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。塗膜に触れたりして手や衣服に銀粉がつかないように注意して下さい。
- 13.容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
- 14.やむをえず塗料を捨てる場合は、油性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- 15.塗料を移し替える場合は、金属などの溶けない容器をご使用下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所まで安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(S-039)

日本製 (01-1102)

●この塗料は多少大気中に浮遊しています。
●表示のある色、ツヤや匂い等製品中の塗料の色は、乾いてからの色と多少異なる場合があります。