



油性スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

酸性雨・排気ガス
塩害に強い

1/5L

標準塗り面積
一般色(1回塗り)
1.7~2.3㎡
タタミ1~1.4枚分

乾燥時間
夏期/1~2時間
冬期/3~5時間

塗り重ね時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

超多用途

屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
タタ・プラスチック(一部を除く)など

超耐久
2倍長もち

- アクリル架橋システム
●紫外線劣化防止剤配合 (HALS)
- 自動車用高耐候性
二酸化チタン使用(白系塗料)



無鉛塗料
鉛クロム化合物は
使用していません。

注意書きをよく読んで
から使用して下さい。

商品名 油性スーパーコート 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤 (HALS)、サビドメ剤、有機溶剤

用途 屋内外の鉄・アルミ・ステンレス・木・FRP・硬質塩ビ・アクリル板・コンクリートなど。直接食品に触れる箇所や、モニエル瓦等の乾式洋瓦、いぶし瓦・釉薬瓦、絶えず水がかかったり水につかる場所、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等には適しません。

塗装方法 ①塗る面のゴミ・汚れ・油分はペイントうすめ液で拭いて、よく落とします。②塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。③フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。④塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料の影響で塗装後しばらくの間は塗料の臭いが残ります。⑤取扱い中は手袋等を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑥塗料についても支障がない服装で作業して下さい。⑦雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。結露する時期には、午後3時までに塗り終えて下さい。⑧あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。⑨塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑩乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。⑪容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑫やむをえず塗料を捨てる場合は、油性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないよう注意して下さい。②直射日光のあたるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

警告				
●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害のおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性				

救急処置
●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(A-055)

株式会社 ASAHI-PEN 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300 日本製 02-1202