



※ボロボロと取れるようなサビは  
取り除く必要があります。

# サビの上からそのまま塗れる

**速乾タイプ**

**特殊 サビドメ剤配合**

**ツヤあり 1回塗り**

ツヤ消し色は落ち着いたツヤ消しに仕上がります。

注意書きをよく読んでから  
使用して下さい。

**無鉛塗料**  
鉛・クロム化合物は  
使用していません。

**油性  
高耐久**

# 鉄部用

●屋内外の鉄部・鉄製品

ガルバリウム鋼板

トタンペイ

アルミ建材

ステンレス製品

にも塗れる!

# 1/12L

塗りにくいときは  
**ペイント  
うすめ液**  
(10%以内)  
でうすめて下さい

**乾燥時間**  
夏期/1.5~2時間  
冬期/5~6時間

**塗り重ね時間の目安**  
夏期/4時間以上  
冬期/8時間以上

**標準塗り面積(1回塗り)**  
**0.7~0.9㎡**  
(タタミ0.4~0.5枚分)

**商品名** 油性高耐久鉄部用 **品名** 合成樹脂塗料  
**成分** 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤  
**用途** 扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部、鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンペイ、アルミ建材、ステンレス製品。(食器などの直接食品などが触れるような箇所や、常時水につかる場所、車のマフラーなど耐熱性が必要な場所、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接触するイス等には適しません)

**塗装方法** ①塗る面のゴミ・油分・カビ・浮き上がったサビを取り除き、充分に乾かします。②フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライパーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。③うすめずにそのまま塗れるようにしてありますが、夏期など乾燥が速すぎて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

**用具の手入れ方法** 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗って下さい。

**取扱い上の注意** ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないよう、皮膚に触れないように注意して取り扱って下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥表示の色は中身の塗料とは多少異なることがあります。⑦容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

**保管上の注意** ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、自動車内などの温度が高くなるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

**危険**      
●引火性あり ●有害性あり

**救急処置** ●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(A-052)

**株式会社 ASAHI PEN** 大阪市鶴見区鶴見4-1-12  
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300 | **日本製**  
00-1501