



塗りやすく、乾きがはやい

油性

速乾サビドメ

用途 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗りに

強力サビドメ剤配合

FAST DRY  
ANTICORROSIVE

速乾タイプ

ツヤ消し  
1回塗り

標準塗り面積(1回塗り)

2.2~2.9㎡  
タタミ1.3~1.7枚分

乾燥時間

夏期/3~5時間  
冬期/10~15時間

上塗り時間の目安

夏期/1日以上  
冬期/2日以上



塗りにくいときは  
ペイント  
うすめ液  
(10%以内)  
でうすめて下さい

1/5L

注意書きをよく読んで  
から使用して下さい。

商品名 油性速乾サビドメ

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(長油性アルキド樹脂)、顔料、有機溶剤

用途 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等の鉄部・鉄製品のサビ止め  
本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをして下さい。サビドメ塗料がおかされるため、ラッカー系塗料は上塗りできません。

塗装方法 ①塗る面のゴミ・油分・カビ・サビを取り除き、十分に乾かします。②フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③塗料の粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤取扱い中は手袋等を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑥塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑦天気がよく、湿度の低い日に塗って下さい。⑧あらかじめ目立たない部分で試し塗をして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。⑨うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。⑩塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑪上塗りは、本品を塗装後、夏期1日(冬期は2日)以上おいてからにして下さい。⑫容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑬やむをえず塗料を捨てるときは、油性塗料固化剤で固化するか新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

危険



●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ  
●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ  
●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。  
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂調合ペイント(P-009)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12  
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製  
00-1205

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は  
使用していません。