

油性

鉄部・木部EX

タレにくい
美しいツヤ

サビドメ剤配合



注意書きをよく読んで
から使用して下さい



用途

- 門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部、鉄製品
- ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品

防サビ
木材保護
効果

標準塗り面積
(2回塗り)
1.2~1.4㎡
タタミ0.7~0.8枚分

乾燥時間
夏期/4~6時間
冬期/6~15時間

塗り重ね時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

1/5L

商品名 油性鉄部・木部用EX
成分 合成樹脂(長油性アルキド樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤
用途 門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品、ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところ、また床面・テーブル・カウンターの天面には適しません。

塗装方法 ①●はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。●サビ落としをした部分はあらかじめサビドメ塗料を塗っておきます。②●塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。③●フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んであけ、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(5%以内)うすめます。●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。④●1日以上(冬期は2日以上)乾かしてから塗り重ねて仕上げます。乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料の影響で乾燥後もしばらくの間は塗料の臭いが残ります。⑤取扱い中は手袋などを着用して、皮膚に触れないようにして下さい。⑥塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑦塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。⑧容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないよう注意して下さい。②直射日光のあたるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

危険

●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ
●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ
●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂調合ペイント(P-018)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300 日本製
01-1202