

アサヒペン

これは便利

ガス抜きキャップ付

特許 No.2941761

New 回しやすい
パターン変更ノズル付

下地を補強し
壁のはがれ落ちを防ぐ



壁おさえ
スプレー

下塗り

繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁
モルタル・コンクリートなどの下塗りに
強力浸透タイプ
速乾タイプ

透明(クリア)

乾燥時間

夏期/10~30分
冬期/30~60分

標準塗り面積

コンクリート面
(1回塗り) 2~4m²
砂壁・繊維壁
(2回塗り) 1~2m²

上塗り時間
目安

4時間以上

商品名 壁おさえスプレー
品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤
特長 ●老朽化した砂壁や繊維壁の表面を補強し、はがれ落ちを防ぐので、本品で下塗りしておきますと、上に塗る塗料がよく密着します。

用途 ●繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁・モルタル・コンクリートなどの下塗りに(浴室・台所の壁を除く)

使用方法

①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックスや、はがれかかった古い塗膜等を十分に除去します。②塗料がつかないところは周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③使用するときは、容器を十分に振り、よく混ぜます。使用中もとときどきよく動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹き付けるときは、塗る面と噴出口との間は20~30cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをして噴射の状態、乾燥性、下地への密着、密着性、土壁・しっくいの状態などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。吸い込みの大きい下地には、必ず2回以上塗ります。⑦使用後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹かし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。⑧4時間以上乾かしてから上塗ります。本品は下塗り用です。必ず上塗りして下さい。

用具の手入れ方法

ラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、濡った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

危険



●引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●強い眼刺激 ●遺伝性疾患のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に有害

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガス等を取り込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

①必ず中身を使い切ってから行して下さい。
②火気のない屋外で行して下さい。
③塗料が飛び散っても差し支えないところで行して下さい。
④容器が倒れないよう平らな場所で行して下さい。

ガス抜きの方法

①スプレーから押しボタンを引き抜きます。
②キャップの内面にティッシュペーパーを5~6枚詰め、セロハンテープで浮かさないように止めます。



取扱い上の注意

1.表示の用途以外には使用しないで下さい。
2.本品は下塗り用です。本品のみで仕上げると、シミのように良くなる場合があります。
3.天気の良い日に風通しをよくして塗って下さい。湿度の高いときに塗装すると、塗膜が白くくることがあります。
4.取扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ皮膚に触れないようにして下さい。
5.有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
6.塗料を吹き付けるときは、人や物にかけられないよう注意して下さい。
7.塗料は槽内に噴射されますが、塗料の出る白い部分をまわすことによって彫形にも模形にもかえれます。
8.容器を逆にした状態で吹き付けできません。
9.塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
10.やむをえず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに塗ら広げ、完全に乾かしてからゴミとして処分して下さい。
11.容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を十分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。
12.容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので取扱いに注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

第1石油類210ml/危険等級II/火気厳禁/合成樹脂クリア塗料(S-004)



株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 <http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎ 06-6934-0300

フィルム:プラスチック(PP) ボタン:プラスチック(PE) キャップ:プラスチック(PP) 容器:スチール

日本製 00-1205

(社)日本塗料工業会登録

登録番号 A02043

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.tonyo.or.jp>

建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室等に無制限に塗れます。

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は使用していません。

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は使用していません。

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は使用していません。

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は使用していません。

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は使用していません。

無鉛塗料

鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

420ml