



透明(クリヤ)

ラッカー

油性系
ラッカー

クリヤラッカー 100ml

標準塗り面積(2回塗り)

0.5~0.8㎡
タタミ0.3~0.5枚分塗りにくいときは
ラッカー
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

用途

木工工作品、
木製家具などの屋内
の木部(床を除く)

乾燥時間

夏期/10~20分
冬期/20~50分

塗り重ね時間の目安

夏期/30分以上
冬期/1時間以上

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品名 クリヤラッカー

品名 ラッカー

成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、
有機溶剤

使用方法

①はがれかかった古い塗膜や塗る面の汚れ・ワックス・
油分をよく落とします。②容器ごとよく振って中身を
混ぜて均一にします。③ニスの粘度が高くて塗りにく
いときは、ラッカーうすめ液で少し(10%以内)うすめ
ます。④30分(冬期は1時間)以上乾燥させた後、何
度もハケ返しせず早く重ね塗ります。⑤用具はニ
スが乾かないうちに、ラッカーうすめ液で洗います。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤
食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日
光や火気のある場所、自動車内などの高温になるとこ
ろには置かないで下さい。③残ったニスはしっかりとフ
タをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のある
ところでは塗らないで下さい。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④目に入
ったり皮膚への付着、溶剤蒸気の吸入・誤飲がないよう注
意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると炎症
を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気
をよくして下さい。⑥ニスがつかっても支障がない服装で作
業して下さい。⑦天気の良い日に塗って下さい。⑧他の塗
料の上に塗る場合は下の塗膜をおかしたり、密着しないこと
があります。あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、
乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して
下さい。⑨塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件など
により多少異なります。⑩ニスが付着したウエスなどは放置
せず廃棄するまで水に浸しておいて下さい。⑪容器はニス
を使い切ってから捨てて下さい。⑫やむをえずニスを捨て
るときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙
などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分し
て下さい。⑬ニスを移し替える場合は金属等の溶けない容
器をご使用下さい。⑭容器を落下させると、ガラスビンが割
れることがありますので取扱いに注意して下さい。

危険

●引火性あり
●有害性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、
できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早
く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くな
った場合には、空気の清浄な場所で安静にし、
必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水
で洗い落とし、痛み又は外観に変化があ
るときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁
硝化綿クリヤラッカー(L-006)

お客様相談室 ☎06-6934-0300

キャップ：プラスチック(PP)
中ふた：プラスチック(PE)
容器：ガラス 日本製
01-1701

4 970925 524188