



ウォルナット

強い塗膜で
キズがつきにくい

1液型ウレタンニス

水性ウレタンニス

100ml

標準塗り面積(2回塗り)

0.8~1.3㎡
タタミ0.5~0.8枚分

用途

手作り家具・建具・木工品
工作品などの屋内木部、
無垢木材床。
(高級家具を除く)
(フローリングを除く)

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品名 水性ウレタンニス

品名 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(アクリル、ウレタン)、
顔料(クリヤを除く)、水

塗装方法

①古い塗膜は研磨などで充分に取り除き、汚れをよく拭き取ります(油分などはペイントうすめ液で拭き取ります)。②容器ごとよく振って中身をかき混ぜて均一にします。③塗りにくい場合や、泡が残る場合などは、ニスを水で少しうすめます。(5%以下が目安です)④塗り重ね時間を目安に塗装した面がある程度乾燥したら、2回目のニス塗りを1回目と同様におこないます。⑤用具はニスが乾かないうちに、水で洗います。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したすらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの高温になるところには置かないで下さい。③残ったニスはしっかりとキャップをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外に使用しないで下さい。②体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また、誤飲しないよう注意して取扱して下さい。④ニスがついても支障がない服装で作業して下さい。⑤塗装中、乾燥中とも換気を良くし、その後も塗料の臭いなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。⑥あらかじめ目立たない部分、または同種の木材で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗して下さい。⑦塗るときおよび塗ったニスが乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗して下さい。⑧乾燥が遅くなったり、泡が残ったりしますので、一度に厚く塗らないで下さい。⑨古い塗膜が残っていると色むらになる場合がありますので、古い塗膜は充分に取り除いて下さい。⑩塗装した上にテーブルクロスなどの塩化ビニル製品を使用したり、置いたりしないで下さい。その際は、アサヒペン水性高耐久2液ウレタンニスを塗装して下さい。⑪熱したヤカンなどを直接塗装した上に置かないで下さい。⑫ヤニのある箇所は、ラッカーうすめ液でヤニを充分に拭き取って下さい。また、ヤニやアクの多い下地に塗装した場合、乾燥が著しく遅くなることや乾かないことがあります。⑬塗り面積・乾燥時間は、塗布量・下地・塗り方・気象条件などによって異なります。⑭容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。やむを得ず塗料を捨てる場合は、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから捨てて下さい。

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

キャップ：プラスチック(PP)
中ぶた：プラスチック(PE)
容器：ガラス日本製
00-1708

4 970925 447708

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300