

プライマーの有効な使い方

1. 素地状態から見たプライマーの選び方

素地の状態	最適なプライマー	内容量 (比率)	塗布量 (kg/m ²)	塗り面積 (m ²)	乾燥時間 23℃ (時間)	可使時間 23℃ (時間)	耐毛洗い	
普通コンクリート	#800プライマー	16kgセット 6kgセット	主剤:硬化剤 1:1	0.15~0.2	80~100 30~40	2~3	5	合成シンナーNo.6 又はラッカーシンナー
	#800TYプライマー	12kgセット	主剤:硬化剤 1:1	0.15~0.2	60~80	2~3	5	合成シンナーNo.6 又はラッカーシンナー
	アトム水性エポプライマー	15.2kg セット	主剤:硬化剤:骨材 6:6:3.2	0.15~0.2	70~100	3~4	2	水
	エコワイドプライマー	12kgセット	主剤:硬化剤 9:3	0.15~0.2	60~80	3~8	5	合成シンナーNo.6
	プライマーU	16kg 5kg		0.15~0.2	80~100 25~30	1~2	—	合成シンナーNo.2
油で汚れたコンクリート	#500油面プライマー	20kgセット	A材 10kg B材 10kg	0.4	50	〈※1〉	3 〈※2〉	合成シンナーNo.2
強化コンクリート〈※3〉	強化コンクリート用 プライマー	10.5kg セット	主剤:硬化剤:添加剤 6:3:1.5	0.1	105	3~4	2	合成シンナーNo.6
Pタイルの縫のあと	セブンプライマー	16kgセット	主剤:硬化剤:骨材 4:6:6	0.4	40	12	1	水洗い後 合成シンナーNo.6 又はラッカーシンナー
既設アスコンへの #1100、#1000の塗装	ASプライマー	14kg		0.1	140	1~2	—	合成シンナーNo.2
新設時の水分の高い コンクリート	ウェットオンプライマー	15kgセット	主剤:硬化剤 5:1	0.1~0.15	100~150	2~3	4	合成シンナーNo.6
水に濡れたコンクリート	ウェットガードプライマー	18kgセット	主剤:硬化剤:骨材 6:3:9〈※4〉	1.6	11	3	20分	合成シンナーNo.6
無機タイル、自然石 (ツルツルの表面)	タイル用プライマー	6kgセット	主剤:硬化剤 3:3	0.06~0.1	60~100	0.5~1	8	合成シンナーNo.6
U-#90・U-100NEOの 塗り替え	プライマーU	16kg 5kg		0.1 〈※5〉	160 50	2~3	—	合成シンナーNo.2

〈※1〉上塗り1液型塗料の場合: 3時間以上5時間以内

上塗りが2液型塗料の場合: 3時間以上24時間以内

〈※2〉B材が沈澱しないようにローラーで攪拌しながら塗装してください。

〈※3〉ワックスや油が付着している場合、十分な効果を発揮できません。

〈※4〉骨材は別売となります。

〈※5〉U-#90・U-100NEOの場合は合成シンナーNo.2で100%稀釈してください。

2. プライマー別上塗り塗料の適否

上塗り	プライマー	#800	#800TY	#500油面	U	セブン	ウェットガード	ウェットオン	強化 コンクリート用	タイル用	水性エポ	エコワイド
#1000・#1100		○	×	○ ※	×	○	—	×	○	○	○	○
#1400		○	○	○ ※	×	○	—	×	○	○	△	○
#5000・#5200・#5400		○	○	○ △	○	△	—	○	○	○	—	○
#8000		○	×	○	×	△	—	○	○	×	—	○
#7000		○	○	○	○	△	○	△	○	○	—	○
#7000+マークレス		○	×	○	○	△	○	×	○	○	—	○
#8000		○	○	○ ※	×	○	○	○	○	○	○	○
#8500		○	○	○ ※	×	△	○	○	○	○	—	○
#8500速乾		○	×	○	○	△	○	×	○	×	—	○
U-#90・U-100NEO		×	×	○	○	○	○	×	○	○	△	○
タフモル		○	○	○ ※	×	○	—	○	○	○	—	○
マークレス		×	×	○	○	×	—	×	○	○	—	○
水性アトムエポクリーン		○	○	○ ※	×	○	○	○	○	×	○	○
エポワン		○	○	○ ※	○	○	○	○	○	○	○	○
クイックアンダー		○	○	○ ※	×	○	○	○	○	○	—	○
アクアクリンU		○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○

○: 上塗り可 △: 条件により上塗り可 ×: 不可 —: 仕様なし ※: A材のみ使用の場合は付着しません。

・上塗り塗料の選定は、使用条件にあわせてお選びください。

・#500油面プライマー及びセブンプライマーの上塗りに薄膜型を塗装する場合は、仕上りにザラツキが出ます。

・ウェットオンプライマーに関しては当社までお問い合わせください。・ウェットガードプライマーは珪砂散布のニート工法に限ります。

■ 一般的な注意

(1) 製品ご使用の際は、当製品物他、製品本体記載の注意事項及びMSDS (製品安全データシート) をよくお読みください。

(2) 改良などのため、(1) 製品の中身・仕様 (2) 販促物の内容などは将来予告なしに変更する場合があります。

(3) 当製品物に表示してあります塗り回数、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の厚の諸条件によって増減する場合があります。

(4) 製品本体及び当製品物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法などにつきましてご不明な点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。