

ニッペジンキー8000HB

厚膜形有機ジンクリッチペイント

規格表示 特長

JIS K5553 厚膜形ジンクリッチペイント 2種

- ・速乾性です。
- ・厚膜塗装が可能です。
- ・防錆性がすぐれています。

塗料性状

塗料液		硬化剤
色		グレー色
密度(g/cm ³)(23°C)		2.38 (混合塗料) 2.95 (塗料液) 0.87 (硬化剤)
光沢		-
引火点		23°C
発火点		7°C
278°C (参考値)		459°C (参考値)
消防法 表示	化学名	合成樹脂エナメル塗料
	危険物区分	合成樹脂クリヤー塗料
	危険物等級	第4類 第1石油類(非水溶性)
III (火気厳禁)		II (火気厳禁)
有機溶剤区分		第2種
毒劇物表示		第2種
有害物表示		-
変性ポリアミドアミン		-
国連/指針番号		1263/128
1993/128		1993/128
環 境 性 能	クロルビリス	配合せず
	キシレン	4%
	スチレン(モノマー)	配合せず
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	配合せず
	7E7 [®] カルバ	配合せず
T V O C		18.7%

- ・塗料性状に記載の数値は、全て代表的な色相、つやを想定しています。
- ・加熱残分(%)：82 (混合塗料) 87 (塗料液) 30 (硬化剤)

塗装基準

下地調整：
混合：
荷 姿：
ポットライフ：
希釈剤：
塗装方法：

- ・プラスト処理によりISO Sa2 1/2以上に除錆してください。
- ・2液形のため、「塗料液：硬化剤=90：10(重量比)」に混合し、十分にかくはんしてください。
- ・25kgセット(塗料液：硬化剤=22.5kg：2.5kg)
- ・10時間(23°C)
- ・ニッペジンキー8500シンナー

塗 装 方 法	エアレススプレー塗り	はけ、ローラー塗り
希 釈 率	0~5%	0~5%
使 用 量	0.70kg/m ² /回	0.24kg/m ² /回
膜厚(ドライ)	75μm	30μm
膜厚(ウェット)	175μm	70μm

- ・上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

- ・上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。

エアレス条件：
乾燥時間：

- ・一次圧0.4~0.5MPa 二次圧8~12MPaでジンクリッチ専用エアレスが望ましいです。チップNo.163-617、619など

	5°C	23°C	30°C
指 触 乾 燥	40分	20分	20分
半 硬 化 乾 燥	5時間	3時間	2時間
塗 り 重 ね 乾 燥	48時間以上6ヶ月以内	24時間以上6ヶ月以内	24時間以上6ヶ月以内

- ・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□ 注 意 事 項

- ・ かくはんはデイスパーで行ってください。
 - ・ 調査後や塗装中に沈殿や塊が見られた場合は、均一になるまでかくはんを行ってください。
 - ・ 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上、また換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
 - ・ 塗装方法はエアレススプレー塗りが原則です。
 - ・ 油性、フタル酸樹脂塗料など、耐アルカリ性の劣る塗料は塗り重ねができません。
 - ・ 溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。居住者へのご配慮をお願い致します。
 - ・ 作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
 - ・ 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
- 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。