

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 89767614、56281234、49706975

商品名: モノタロウ ジンクスプレー



Q-1 仕様について

上塗り可能ですか。

ご回答

シルバーは密着不良を起こす為
上塗り塗装出来ませんが、
グレーは可能です。



Q-2 仕様について

上塗り塗料について、缶の注意書きに「塗り重ね塗料には選択性があるので注意すること」とありますが、どのような選択性があるのか教えてください。

ご回答

グレーは他の塗料を上塗りする事は可能でございますが、
選択性がございます。
シルバーは、他の塗料の上塗り是不可です。

特にアルキド樹脂と呼ばれる樹脂との相性が悪いので、塗装するのであれば水性スプレー、アクリルラッカー系スプレーになりますが、ジンクスプレーの上塗り塗料との付着性は他のさび止めスプレーと比べあまりよくありません。

また、上記のスプレーの中でも、商品によっては、付着しない可能性もございますのでお勧め致しません。

上塗りする場合は、別の板などで、ジンクスプレーと上塗りする塗料の付着性を確かめてから塗装して頂きますようお願い致します。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 89767614、56281234、49706975商
品名: モノタロウ ジンクスプレー



Q-3 仕様について

オートバイのガソリントankの中でのジンクス塗装に使用は可能でしょうか。

ご回答

ガソリントankの内面にはご使用頂けません。

Q-4 仕様について

塗膜の導電性はありますか。

ご回答

導電性塗料として設計していない為、導電性はございません。

Q-5 仕様について

シルバーとグレーの違いを教えてください。

ご回答

色調以外に亜鉛末の含有量と、
塗料が上塗り出来るかどうかの差があります。
亜鉛末の含有量が多ければ多いほど防錆力が強くなります。
注文コード: 89767614-グレーは92%、
注文コード: 49706975-グレーは96%、
注文コード: 56281234-シルバーは83%となりますので、
防錆力はグレーの方が強いです。