

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : ナドエース艶有 白
- 系統 : アクリルNAD系塗料
- 特長 : ①塗装作業性がよく、つや有りで強靱な塗膜を形成する。
②浸透性・付着性にすぐれ、塗替塗装でシーラーを省略できる。
③耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めてよい。

塗料性状

色	: 白	危険物商品名	: A 2 4 - 1 1 0 S
密度 (g/cm ³ /23℃)	: 1. 1 4	消防法危険物区分	: 第四類第二石油類
加熱残分(%)	: 5 9	有機溶剤中毒予防規則区分	: 第三種有機溶剤等
引火点(℃)	: 4 4	労働安全衛生法有害物表示	: SDS参照ください
発火点(℃)	: 2 8 8	毒物及び劇物取締法による表示	: なし
		ホルムアルデヒド規制分類	: F☆☆☆☆

塗装要領

下地調整	: 3種ケレン (浮き塗膜、粉化物などの除去)
シンナー名	: 塗料用シンナー
希釈率(質量%)	: はけ塗り 5～10 ; エアレス塗り 10～20
標準塗付量 (kg m ²)	: はけ塗り 0. 1 3 ; エアレス塗り 0. 1 5
標準膜厚 (μm/回)	: ウエット 60 ; ドライ 25
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります。)	

乾燥時間

項目	温度	5℃	20℃	30℃
指触乾燥 (分)		40	25	20
硬化乾燥 (時間)		8	5	3
塗装間隔 (時間以上)		3	2	1. 5

塗装系

適合する主な旧塗膜: 合成樹脂エマルジョン塗料・アクリル樹脂塗料・塩化ビニル系樹脂塗料

荷 姿 : 16kg

注 意 事 項 : ナドエース艶有の上の合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂塗料は層間付着性がよくないので避けてください。

〔注〕上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

2017.07.13

TECHNICAL INFORMATION

成 分 表

品名 : ナドエース 艶有 白

成 分	含有量 (質 量 %)	備 考
白 系 顔 料	2 5 . 0	
アクリルNAD系樹脂ワニス	5 2 . 4	
防 カ ビ 剤 ・ 添 加 剤	5 . 0	
溶 剤	1 7 . 6	
合 計	1 0 0 . 0	

危 険 物 商 品 名	A 2 4 - 1 1 0 S
危 険 等 級	Ⅲ
消 防 法 危 険 物 区 分	第四類第二石油類
有機溶剤中毒予防規則区分	第三種有機溶剤等
労働安全衛生法有害物表示	SDS参照ください
毒物及び劇物取締法による表示	なし

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2017.07.13

TECHNICAL INFORMATION

塗料成分表・試験成績表

品名 : ナドエース 艶有 白
危険物商品名 : A24-110S 消防法危険物区分 : 第四類第二石油類

塗料成分表

成 分	含 有 量 (質 量 %)
白 系 顔 料	25.0
アクリルNAD系樹脂ワニス	52.4
防カビ剤・添加剤	5.0
溶 剤	17.6
合 計	100.0

試験成績表

項 目	規 格	結 果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗り、吹付け塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 h (表面乾燥性)	3 以下	1
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい率 %	90 以上	96
鏡面光沢度 (60 度)	80 以上	90
耐水性	水に 96 時間浸したとき、塗膜に異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に 24 時間浸したとき、塗膜に異常がないものとする。	合格
加熱残分 %	55 以上	59
促進耐候性 (キセノンランプ法)	通算 500 時間照射で、光沢保持率が 60%以上とする。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

2017.07.13