

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : スイヨウ瓦ベストAS SK-02 錆色(組合6号)

系統 : 水性アクリルシリコンエマルション塗料

特長 : ①乾燥が速い。塗装作業性がよい。 ③仕上がりが良好である。
②耐水・耐アルカリ性にすぐれている。 ④耐候性がすぐれている。

塗料性状

色 : 錆色 危険物商品名 : なし
密度 (g/cm³/23℃) : 1.09 消防法危険物区分 : 非危険物
加熱残分(%) : 41 有機溶剤中毒予防規則区分 : 該当せず
引火点(℃) : なし 労働安全衛生法有害物表示 : エチレングリコールモノn-ブチルエーテル
発火点(℃) : なし 毒物及び劇物取締法による表示 : なし

塗装要領

下地調整 : 旧塗膜の浮き膜やセメント粉化物などは高圧水洗で完全に除去する。
シンナー名 : 水道水
希釈率(質量%) : はけ塗り 10～15 ; エアレス塗り 5～10
標準塗付量 (kg/m²) : はけ塗り 0.15 ; エアレス塗り 0.18

乾燥時間

温度	10℃	20℃	30℃
指触乾燥(分)	40	30	15
半硬化乾燥(時間)	1	1	0.5
塗装間隔(時間以上)	3	2	1

塗装系

適合する主な下塗り : スイヨウカチオンシーラーW, エトンSHシーラーマイルド

荷姿 : 15kg

〔注〕上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2011.11.22