

スミリン バンブーエッジ® 強根防止材



品 名	スミリン バンブーエッジ	
サイズ	1100タイプ	L20.0m×H1,100.0 mm×t1.1mm
	550タイプ	L20.0m×H550.0 mm×t1.1mm
	275タイプ	L20.0m×H275.0 mm×t1.1mm
材 質	ポリプロピレン(耐寒性・耐衝撃性付加)	
セット内容	本体1巻・接続テープ1枚	
オプション	・接続テープ L12.0m×W200.0mm/本 →現場での加工が多い場合にご使用ください。	
	・紫外線劣化防止テープ L50.0m×W200.0mm/本 →地上部から露出した本体を紫外線から防止します。	


模擬針貫通強度標準値

65N

特 徴

- 財団法人建材試験センター「JTSM G7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。
- 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。
- 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。


スミリン
バンブー
エッジ®
効果検証



接続テープ



紫外線劣化防止テープ



JTSM G7101
(財)建材試験センター
模擬針貫通強度試験

※孟宗竹地下茎に対しては、
50N以上が安全値

用 途

- 樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵入防止
- アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止
- 護岸植栽
- 上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護
- ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護

注 意 点

シート上部を竹林の場合は100mm、
その他の場合は、50mm地表に
露出して下さい。

右記のような勾配や崖のある場所に「竹」などが自生しているところは、シート下部より根が侵入する可能性があります。伐採と伐根をしたうえで、根を侵入させない対策が必要です。

